



Den Braven Sealants

Technický list 14.42 TECTANE Hliníkový sprej

Výrobok Špeciálny prípravok – vyvinutý pre automobilový a strojársky priemysel, určený pre vysokú ochranu pred oxidáciou, koróziou a klimatickými vplyvmi s odolnosťou vysokým teplotám.

Vlastnosti

- Rýchlo schnúci cca 20min po aplikácii
- Trvalá teplotná odolnosť do +400°C, krátkodobo +500°C;
- Vysoká ochrana proti korózii, oxidácii, kyselinám a liehom;
- Vysoká príľnavosť na kovy, lakované i nelakované podklady;
- Vhodné použitie na nové i staré lakované podklady, prirodzený hliníkový vzhľad;

Použitie

- Pre motocykle, osob. a nákl. automobily, trucky, autobusy, lokomotívy;
- Povrchové úpravy výfukov, matic, skrutiek, krytov zariadení, ochranných mreží a pod.;
- Vysoká príľnavosť k všetkým druhom kovov, plastom, keramike, umelým hmotám, drevu;

Balenie Aerosolový sprej 400 ml
Farba Hliníkový odtieň

Technické údaje

Základ	-	syntetický roztok, zmes izomérov, xylén, acetón	
Konzistencia	-	aerosol	
Hustota	g/ml	0,84	(pri 20°C)
Obsah Al. častíc	%	99,5	(po zaschnutí)
Stupeň lesku/ matnosti	-	pólolesk	
Tepelná odolnosť pri preprave	°C	-10	
Aplikačná teplota	°C	+5 / +30	
Tepelný rozsah použitia	°C	od 400	(500 krátkodobo)
Optimálna teplota pri použití	°C	15 - 20	
Zápalná teplota	°C	od 250	
Nelepivosť	min	8	(pri 20°C)
Doba schnutia povrchovej vrstvy	min	15 - 20	(pri 20°C)
Vytvrdnutie	hod	24	(pri 20°C)
Vzdialenosť pri nanášaní	mm	250 - 300	
Skladovateľnosť	mesiace	36	(pri teplotách od +5°C do +25°C, chrániť pred priamym slnečným žiarením!)

Obmedzenie Dóza pod stálym tlakom, chráňte pred teplotami nad 50°C.

Pokyny Dózu dôkladne pretrepať za počutia guľičky (cca 2-3 min). Na suchý, vopred pripravený podklad (zbavený prachu, masntôt, olejov a nesúdržných starých náterov) nanášame zo vzdialenosti cca 250 - 300 mm krížovou technikou.

Čistenie Ruky: voda a mydlo, reparačný krém na ruky. Nevytvrdnutý lak: Riedidlo S 6006

Bezpečnosť Vid' «Karta bezpečnostných údajov 14.42»

Aktualizácie Aktualizované dňa: 03.01.2011

Vyhotovené dňa: 13.04.2005

stavebná chémia profesionálov

Sídlo: Polianky 17, 844 31 Bratislava, **Poštový kontakt - prevádzka:** Logistické centrum, Priemyselná 1, 900 21 Svätý Jur, tel.: 02/44971010, fax: 02/44971540

Bankové spojenie: Tatra Banka a.s., č.ú. 2623251163/ 1100
IČO: 35740141, DIČ: 2020211149, IČ DPH: SK2020211149

info@denbraven.sk

www.denbraven.sk



Den Braven Sealants

Technický list 14.42 TECTANE Hliníkový sprej

Výrobok je v záručnej dobe zhodný so špecifikáciou. Uvedené informácie a poskytnuté údaje sú založené na objektívnom testovaní, našich skúsenostiach, výskume a predpokladáme, že sú spoľahlivé a presné. Napriek tomu firma nemôže poznať najrôznejšie použitie, kde a za akých podmienok bude výrobok aplikovaný, ani použité metódy aplikácie, preto neposkytuje za žiadnych okolností záruku nad rámec uvedených informácií. Uvedené údaje sú všeobecného charakteru. Každý užívateľ je povinný sa presvedčiť o vhodnosti použitia vlastnými skúškami. Pre ďalšie informácie prosím kontaktujte naše technické oddelenie.

stavebná chémia profesionálov

Sídlo: Polianky 17, 844 31 Bratislava, **Poštový kontakt - prevádzka:** Logistické centrum, Priemyselná 1,

900 21 Svätý Jur, tel.: 02/44971010, fax: 02/44971540

Bankové spojenie: Tatra Banka a.s., č.ú. 2623251163/ 1100

IČO: 35740141, DIČ: 2020211149, IČ DPH: SK2020211149

info@denbraven.sk

www.denbraven.sk