

Technický list

TL 06.41 Tekutý kov

Výrobok

Rýchlotuhnúce dvojzložkové lepidlo na báze epoxidu. Po vytvrdnutí vytvára pevný spoj tmavosivej farby. Je možné ho pilovať, brúsiť a vŕtať.



Vlastnosti

- Dvojzložkové epoxidové lepidlo
- Po vytvrdnutí vytvára extra pevný spoj
- Je možné pilovať, brúsiť a vŕtať
- Takmer bez zápachu

Použitie

Lepí, vyplňa, opravuje.

Lepí kovy, drevo, kameň, gumu, kožu a niektoré druhy plastov.

Je vhodný predovšetkým na kovové predmety pri opravách v strojárskom, automobilovom, a lodnom priemysle.

Použitie v domácnosti a dielni.

Technické vlastnosti			
Základ	epoxid		
Konzistencia	pasta		
Viskozita	mPa.s	> 10000	pri 25 °C
Tepelná odolnosť	°C	-60 / +100	po vytvrdnutí
Tepelná odolnosť	°C	-15	pri preprave
Aplikačná teplota	°C	+5 / +30	pri 23 °C / 55 % rel. vlhkosti
Začiatok schnutia	min	4 - 6	
Možnosť manipulácie	min	15 - 30	pri 23 °C / 55 % rel. vlhkosti
Úplné vytvrdnutie	hod	24	pri 23 °C / 55 % rel. vlhkosti
Skladovateľnosť	mes.	12	od +5 °C do +25 °C, v originálnom neotvorenom balení

Balenie

- Striekačka 24 ml
- Tubičky 56,6 g

Farba

- Tmavosivá

Podklad

Musí byť čistý, suchý, pevný, bez voľných častíc prachu, mastnoty, oleja.

Aplikácia**Striekačka**

1. Miešanie – odrežte uzáver (nevyhadzovať, naďalej slúži ako uzáver). Vytlačte do miešacej misky a premiešajte, kým dosiahne rovnomernú farbu.
2. Nanášanie – nanášajte na povrch vhodným nástrojom – v tenkej vrstve, zvarová húsenica.
3. Schnutie – doba počiatočného vytvrdnutia 4 – 6 minút. Doba dosiahnutia maximálnej pevnosti 24 hod. Doba manipulácie 15 – 30 minút.

Tubičky

1. Miešanie – odskrutkujte uzáver, prepichnete vršok. Vytlačte do miešacej misky a premiešajte, kým dosiahne rovnomernú farbu.
2. Nanášanie – nanášajte na povrch vhodným nástrojom – v tenkej vrstve, zvarová húsenica.
3. Schnutie – doba počiatočného vytvrdnutia 4 – 6 minút. Doba dosiahnutia maximálnej pevnosti 24 hod. Doba manipulácie 15 – 30 minút.

Upozornenie

Okrem iného nie je vhodné na PE, PP, živичné podklady, teflón a veľmi nasiakavé podklady. **Spotrebujte jednorazovo!**

Čistenie

Materiál: acetón, po vytvrdnutí len mechanicky

Ruky: mydlo a voda, reparačný krém na ruky

Bezpečnosť

Vid' << Karta bezpečnostných údajov >>

Aktualizácia

Aktualizované dňa

Vyhotovené dňa 18.03.2024

Výrobok je v záručnej dobe zhodný so špecifikáciou. Uvedené informácie a poskytnuté údaje sú založené na objektívnom testovaní, našich skúsenostiach, výskume a predpokladáme, že sú spoľahlivé a presné. Napriek tomu firma nemôže poznať najrôznejšie použitie, kde a za akých podmienok bude výrobok aplikovaný, ani použité metódy aplikácie, preto neposkytuje za žiadnych okolností záruku nad rámec uvedených informácií, čo sa týka vhodnosti výrobkov pre určité použitia ani na postupy použitia. Uvedené údaje sú všeobecného charakteru. Každý užívateľ je povinný sa presvedčiť o vhodnosti použitia vlastnými skúškami. Pre ďalšie informácie prosím kontaktujte naše technické oddelenie.