

EXIN LATEX / ECOLOR UNI

akrylátová farba univerzálni/ akrylátová farba univerzálna



POUŽITIE

Univerzálnu akrylátovú farbu EXIN LATEX je možné použiť v interiéroch aj exteriéroch na vyzreté omietky a ďalšie minerálne povrchy, sklenené tapety, papierové, sadrokartónové povrchy alebo umakart.

Náter je umývateľný, a preto je vhodný pre interiéry náročné na hygienu, ako napr. kuchyne, školy, jedálne, zdravotnícke zariadenia a pod.



SCHVÁLENIE

Výrobok spĺňa zákonné požiadavky. Na výrobok bolo vydané prehlásenie o zhode. Výrobok nie je horľavá kvapalina v zmysle platných noriem.

ZLOŽENIE

Zmes pigmentov a plnív dispergovaných vo vodnej styrén-akrylátovej disperzii s prídavkom aditív.

ODTIEŇ

Vyrába sa v nenormalizovanom bielom odtieni. Svetlé odtiene podľa firemného vzorkovníka sa pripravujú u obchodných partnerov vybavených tónovacími strojmi. Pri tónovaní pre použitie v exteriéri je nutné dbať na použitie svetlostálych pigmentov.

Parametre farby	
obsah neprchavých zložiek/ sušina	min. 60 %
vzhľad	biela viskózna kvapalina
hustota	1500 kg/m ³

Parametre náteru		
ekvivalentná difúzna hrúbka (S _d)	podľa EN ISO 7783	0,2 m
faktor difúzneho odporu (μ)	podľa EN ISO 7783	cca 1800 (pri hrúbke suchého filmu 0,11 mm)
hustota difúzneho toku (V)	podľa EN ISO 7783	115 g/(m ² .d)
priepustnosť pre vodnú paru	podľa EN 1062-1	V2 (stredná)
vzhľad	podľa EN 13 300	G ₄ – veľmi matný
belosť (L*)		94
zrornosť	podľa EN 13 300	S1 – jemná
prídržnosť	podľa ČSN 73 2577	cca 3 MPa
odolnosť proti oderu za mokra	podľa EN ISO 11998	trieda 2

PRÍPRAVA PODKLADU

Podklad musí byť súdržný, suchý, nové omietky vyzreté. **Staré nátery maliarskych farieb dôkladne odstrániť a umyť vodou!** Nasiakavé povrchy a sadrokartón pred náterom penetrovať penetráciou PENECO alebo PENECO NANO. Umakarty a lesklé plochy pred náterom zbrúsiť do matného vzhľadu.

APLIKÁCIA

Nanáša sa v jednej až dvoch vrstvách, ďalší náter sa vykonáva po zaschnutí predchádzajúcej vrstvy. Pri teplote vzduchu +20 °C a 65% relatívnej vlhkosti vzduchu je náter pretierateľný po 1–2 hodinách. Aplikáčne rozmedzie teplôt na nanášanie je od +5 °C do +30 °C.

EXIN LATEX / ECOLOR UNI

akrylátová farba univerzální/ akrylátová farba univerzálna



SPÔSOB NANÁŠANIA

Valčekom, štetcom.

Striekaním: je možné použiť HVLP, XVLP, Airless: napr. WAGNER tryska FineFinish alebo TradeTip 3, rozmer 419 (0,48 mm), biely filter, tlak 150 bar

VÝDATNOSŤ FARBY

6–10 m²/ kg v jednej vrstve

RIEDENIE

Farbu je možné riediť vodou do 10 % (0,1 l vody na 1 kg farby). Na riedenie je možné použiť aj penetrátor PENECO v rovnakom pomere (0,1 l PENECO na 1 kg farby), Nadmerné riedenie farby znižuje kryciu schopnosť a zhoršuje parametre farby! Tónované výrobky je vhodné kvôli zachovaniu odtieňa pre záverečnú vrstvu neriediť.

ÚDRŽBA

Všetky pomôcky okamžite po ukončení práce umyť vodou.

SKLADOVANIE A PREPRAVA

Skladovať je možné v originálnych dokonale uzavretých obaloch, oddelene od potravín, nápojov a krmív, pri teplote od +5 °C do +25 °C. Prepravovať iba pri teplotách od +5 °C do +35 °C. VÝROBOK NESMIE ZAMRZNÚŤ.

ZÁRUČNÁ DOBA

36 mesiacov od dátumu výroby pri dodržaní podmienok skladovania.

UPOZORNENIE

Používajte tento výrobok bezpečne. Pred použitím si vždy pozorne prečítajte údaje na obale a pripojené informácie o prípravku. Pokyny na bezpečné zaobchádzanie, prvú pomoc a nakladanie s odpadmi: vid' obal/etiketa a karta bezpečnostných údajov (na stiahnutie na www.stachema.sk).

Pri pripravovaných farebných odtieňoch vykoná spotrebiteľ kontrolu odtieňa nanesením na ploche cca 1 m².

Výrobca, resp. dodávateľ neručí za škody spôsobené výrobkom pri jeho nevhodnom použití a aplikácii.

BALENIE

7 kg, 15 kg.

Dátum revízie: 02.05.2023 (Vydaním tohto technického listu strácajú predchádzajúce vydania svoju platnosť.)

CE ISO 9001 ISO 14001