

# Lignofix LAZURA 3 v 1

## Tenkvrstvá syntetická lazúra s biocídom



### Použitie

Lignofix LAZURA 3 v 1 je tenkvrstvová syntetická lazúra s biocídom - má dlhodobý preventívny účinok proti drevokazným hubám a plesniam. Je určená pre dekoratívne nátery drevených povrchov v interiéri aj exteriéri ako sú ploty, pergoly, chaty, záhradný nábytok, okná, dvere, obloženie balkónov a fasád pod. Nie je samostatne vhodná k náterom pochôdznych plôch.

Lazúra sa vyznačuje výbornou penetráciou do dreva, zvýšenou vodoodpudivosťou, veľmi ľahkou obnovou starého náteru a výbornou priľnavosťou ďalšieho náteru. Výsledný náter pigmentovaných typov je dlhodobo odolný voči poveternostným vplyvom a UV žiareniu, nepraská a nelúpe sa. Bezfarebný odtieň nie je vhodný pre nátery v exteriéri, pretože má slabý UV filter a mohlo by dôjsť k poškodeniu dreva pod náterom vplyvom slnečného žiarenia. Možno ho použiť na zosvetlenie ostatných odtieňov.

### Zloženie

Lazúra na báze syntetických živíc a vysychavých olejov s obsahom rozpúšťadiel, pigmentov a špeciálnych prísad. Obsahuje biocíd s fungicídnym účinkom.

### Odtiene

Bezfarebná, biela, antik šedý, wenge, orech, mahagón, zlatý dub, dub, hemlock. Výsledný odtieň závisí aj od druhu a rezu natieraného dreva a počtu aplikovaných vrstiev! Všetky odtiene sú vzájomne miešateľné.

### Vzhľad

Hodvábný mat, dekoratívne zafarbuje povrch dreva.

### Parametre:

hustota	840 kg / m <sup>3</sup>
obsah neprchavých zložiek	cca 35% hm.

### Príprava podkladu

Povrch dreva musí byť dokonale vybrúsený, suchý, čistý, bez zvyškov prachu napr. po brúsení, nesmie byť znečistený olejom, silikónovými tmelmi apod. Eventuálne výrony živíc musia byť odstránené opláchnutím vhodnými rozpúšťadlami (napr. Nitroriedidlom). Vlhkosť natieraného dreva maximálne 12%, vlhkosť vzduchu do 80%.

### Aplikácia

Pred použitím dôkladne premiešať, neriediť! Náter sa vykonáva za stáleho a suchého počasia pri teplotách 10-25 °C, do zaschnutia sa odporúča chrániť natierané plochy pred intenzívnym priamym slnečným žiarením. Lazúra sa nanáša štetcom v smere vlákien. Prebytok laku, ktorý sa nevsiakne počas 10-20 minút, je potrebné zotrieť suchým štetcom. Interval medzi nanášaním jednotlivých vrstiev je 8- 14 hodín. Do interiéru aplikujeme 2 vrstvy, do exteriériu 3 vrstvy, priečne vrstvy dreva chránime pred vlhkosťou.

**POZOR: Organické horľavé pevné materiály s veľkým povrchom (handry, buničitá vata atď.) znečistené prípravkom sa môžu sami vznietiť a spôsobiť požiar! Handričky na čistenie a pracovné odevy kontaminované prípravkom je nutné po použití okamžite vyprať alebo uchovávať vo vzduchotesnej kovovej nádobe a skladovať mimo interiér.**

### Riedenie

Dodáva sa v aplikačnej konzistencii, neriediť.

### Spôsob nanášania

Štetcom.

# Lignofix LAZURA 3 v 1

Tenkovrstvá syntetická lazúra s biocídom



## Výdatnosť

10-14 m<sup>2</sup> / l v jednej vrstve.

## Čistiaci prostriedok

Pracovné pomôcky okamžite po skončení práce (pred úplným zaschnutím) omyť riedidlom S 6006.

## Balenie

0,6 a 2,2 l

## Skladovanie

Skladovať a prepravovať iba v originálnych dokonale uzavretých obaloch, uchovávať v dobre vetraných skladoch pri teplotách +5 až +25 ° C. Ukladajte oddelene od potravín, krmív a liekov. Skladujte mimo dosahu detí. Výrobok nesmie zmrznúť.

## Záručná doba

24 mesiacov od dátumu výroby pri dodržaní podmienok skladovania.

**Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené nesprávnym použitím výrobku.**

**Používajte tento prípravok bezpečne. Pred použitím si vždy pozorne prečítajte údaje na obale a pripojené informácie o prípravku.**

**Bezpečnostné upozornenia, prvá pomoc a nakladanie s odpadom: vid' etiketa a Karta bezpečnostných údajov (na [www.stachema.sk](http://www.stachema.sk)).**

Dátum revízie: 7.9.2018

# CE ISO 9001

## Distribútor v SR:

Stachema Bratislava a.s.  
Železničná 714/180, 900 41 Rovinka  
Tel.: 00421-2-45985500  
[stachema@stachema.sk](mailto:stachema@stachema.sk)  
[www.stachema.sk](http://www.stachema.sk)