

Lignofix ZÁKLADNÁ FARBA

antikorózna farba



POUŽITIE

Jednozložková alkydová základná farba s obsahom antikorózneho pigmentu. Na zhotovovanie základných náterov na oceľ. Nepoužívajte na hliníkové a neoxidované pozinkové povrchy. Farba vytvára dokonale priľnavú vrstvu s antikoróznou ochranou povrchu, aplikácia je jednoduchá. Náter je možné ľahko brúsiť. Základná farba nie je určená na nátery plôch prichádzajúcich do styku s potravinami, krmivami, pitnou vodou ani na nátery detského nábytku a hračiek. Možno ju použiť v interiéri a exteriéri najlepšie v kombinácii s vhodným vrchným náterom. V prípade exteriérových aplikácií vždy použite vhodný vrchný email.

ZLOŽENIE

Disperzia pigmentov a plnív v roztoku alkydovej živice v zmesi organických rozpúšťadiel s prídavkom aditív.

ODTIENE

Červenohnedý, šedý.

PARAMETRE FARBY

Obsah sušiny hmotnostne	Min. 65 %
Hustota	1,4-1,5 g/cm ³
Maximálny obsah VOC v stave na použitie	490 g/l
Riedidlo	Neriedi sa (vyrobené v aplikačnej konzistencii)

PRÍPRAVA PODKLADU

Hrdza, staré, nesúdržné a degradované nátery je nutné mechanicky odstrániť (kovovou kefou, brúsny papierom a pod.). Natieraný povrch musí byť suchý, bez nečistôt a mastnoty, na odmastenie je vhodný xylén, prípadne technický benzín.

APLIKAČNÉ PODMIENKY

Teplota podkladu: min. +15 °C a aspoň 3 °C nad rosným bodom, teplota podkladu nesmie byť vyššia ako 40 °C. Najnižšia odporúčaná teplota vzduchu na spracovanie: +15 °C. Relatívna vlhkosť vzduchu maximálne 80%.

SPÔSOB NANÁŠANIA

Štetec, valček s krátkym chlpmom (velúr, polyamid), striekanie.

NÁVOD NA POUŽITIE

Základnú farbu Lignofix je nutné najskôr dôkladne premiešať, aby došlo k homogenizácii prípadného sedimentu. Farba je v aplikačnej konzistencii na priame použitie bez riedenia. Odporúčané množstvo náterov: 1 až 2 vrstvy, pretierateľnosť – časový odstup medzi vrstvami: 2-4 hodiny pri teplote +20 °C.

UPOZORNENIE

Nepoužívať na mokré a vlhké povrchy, povrchy ošetrované vodou riediteľným náterom alebo nitro- farbou. V prípade pretierania starších/pôvodných náterov odporúčame vždy otestovať vzájomnú znášanlivosť na menšej ploche. Vylúčite tak stratu priľnavosti alebo tvorbu defektov (drobné krátery, pluzgieriky, zmrštenie povrchu) pri novo zhotovenom nátere.



Lignofix ZÁKLADNÁ FARBA

antikorózna farba



ZASYCHANIE

zaschnuté na dotyk: max. 2 hodiny

zaschnuté na manipuláciu: 16 hodín

plne zaschnutý náter: 24 hodín.

UPOZORNENIE: Počas zasychania je nutné zaistiť dostatočné vetranie.

ČISTIACI PROSTRIEDOK

Na čistenie náradia (pred úplným zaschnutím) je možné použiť xylén, S 6001, S 6006 alebo Lignofix RIEDIDLO S 6300, nepoužívajte na riedenie farby!

VÝDATNOSŤ

8 m² z 1 kg v jednej vrstve (pri suchej hrúbke 40 µm).

BALENIE

0,6 l

SKLADOVANIE

Skladujte a prepravujte v tesne uzavretom, neporušenom originálnom obale na suchom, chladnom, dobre vetranom a zatienenom mieste pri teplote +15 °C až +25 °C. Chráňte pred horúčavou a priamym slnečným žiarením. Uchovávajte oddelene od potravín, krmív a liekov. Skladujte mimo dosahu detí.

ZÁRUČNÁ DOBA

24 mesiacov odo dňa výroby pri dodržaní skladovacích podmienok.

UPOZORNENIE

Výrobca resp. dodávateľ nezodpovedá za škody spôsobené nesprávnym použitím a aplikáciou výrobku. Používajte tento prípravok bezpečne. Pred použitím si vždy pozorne prečítajte údaje na obale a pripojené informácie o prípravku. Pokyny pre bezpečné zaobchádzanie, prvú pomoc a nakladanie s odpadom: vid' etiketa a karta bezpečnostných údajov (k dispozícii na stiahnutie na www.stachema.sk).

Dátum revízie: 06.02.2023 (Vydaním tohto technického listu strácajú predchádzajúce vydania svoju platnosť.)

ISO 9001 ISO 14001