

CHEMA MUR Štuk

Jemná vápenno-cementová omietka pre vnútorné i vonkajšie použitie



ŠPECIFIKÁCIA VÝROBKU

Ručne spracovateľná vápenno-cementová omietka CSI podľa EN 998-1.

POPIS VÝROBKU

Štuková omietka CHEMA MUR Štuk je určená na ručné nanášanie vnútorných a vonkajších štukov, v hrúbke 1 - 2 mm, na podkladových omietkach (cementových, vápenno-cementových jadrových alebo sanačných- FORTESIL MALTA sanačná odvlhčovacia).

Pri podkladoch, ktoré sú trvalo pod vplyvom pôsobenia vzliňajúcej vlhkosti sa nezaručuje trvanlivosť vykonaných štukových omietok.

PRÍPRAVA PODKLADU

Podklad musí byť únosný, pevný, čistý, zbavený prachu, výkvetov solí, nečistôt a nesúdržných častí, bez biologického napadnutia. Veľké praskliny v podklade je potrebné vopred vyplniť, prípadné dilatačné škáry je nutné zachovať funkčné. Nesúdržné podklady je vždy nutné vopred napenetrovať vhodným produktom zo sortimentu STACHEMA (napr. nariadené PENECONANO). Penetrácia musí vždy dôkladne vyschnúť.

PRÍPRAVA MALTY

Štuková malta sa pripraví nasypaním 25kg suchej zmesi do 8,7-9,7 litrov vody. Rozmiešajte v spádovej stavebnej miešačke alebo pomocou nízkootáčkového miešadla vo vhodnej nádobe.

Doba spracovateľnosti je cca 2 hodiny (pri teplote 20 °C a relatívnej vlhkosti 50%).

POUŽITIE

Rozmiešanú maltu nanášajte na vopred pripravený podklad, v hrúbke 1-2mm, najlepšie oceľovým alebo plastovým hladidlom. Po zavädnutí zatočte filcovým alebo penovým hladidlom.

Spracovávajú sa pri teplotách od + 5 °C a do + 30 °C.

SPOTREBA

Spotreba suchej zmesi, pri hrúbke vrstvy 10 mm je 13,5 kg/m².

TECHNICKÉ PARAMETRE

Zrornosť zmesi je 0-0,6 mm.

Reakcia na oheň:	A1
Pevnosť v tlaku:	CS I
Súdržnosť:	≥ 0,2 N/mm² – FP:B
Nasiakavosť:	W0
Koeficient priepustnosti vodnej pary:	μ ≤ 10
Tepelná vodivosť (stredná tabuľková hodnota; P=50%):	(λ10, dry) 0,47 W /m.K
Trvanlivosť:	NPD
Nebezpečné látky:	vyhovuje

SKLADOVANIE

Materiál je mierne hygroskopický. Vo vzduchotesných obaloch v suchom prostredí je skladovateľný 12 mesiacov. Materiál nie je horľavý. Pri skladovaní dodržujte platné právne predpisy BOZP a ochrany ŽP.

BALENIE

Papierové vrecia s PE vložkou po 25 kg.

BEZPEČNOSŤ PRÁCE A OCHRANA ZDRAVIA

(podrobnejšie viď Karta bezpečnostných údajov výrobku)

Používajte tento výrobok bezpečne. Pred použitím si vždy pozorne prečítajte údaje na obale a pripojené informácie o prípravku. Pokyny pre bezpečné zaobchádzanie, prvá pomoc a opatrenia pri zneškodňovaní: viď obal/ etiketa a Karta bezpečnostných údajov (na www.stachema.sk).

CHEMA MUR Štuk

Jemná vápenno-cementová omietka pre vnútorné i
vonkajšie použitie



**Obsah rozpustného šesťmocného chrómu je v súlade s platnými právnymi predpismi znížený
redukčným činidlom, účinným po celú dobu životnosti.**

Upozornenie

Technický list má iba informatívny charakter. Používanie výrobku vyžaduje odskúšanie podľa platných technických noriem.

Pre ďalšie dokumenty ako Certifikát, Karta bezpečnostných údajov, Podmienky pre skladovanie prísad apod. sa obráťte na dodávateľa tohto produktu.

Výrobcom zmesi je STACHEMA CZ s.r.o., Zibohlavý 1, Kolín, 28002 IČ: 46353747

Výrobca neručí za škody spôsobené výrobkom pri jeho nevhodnom použití a aplikácii.

Dátum revízie: 26. 11. 2018

CE ISO 9001

Distribútor v SR:

Stachema Bratislava a.s.
Železničná 741/180, 900 41 Rovinka
Tel.: 00421-2-45985500
stachema@stachema.sk
www.stachema.sk