

AM100/ FORTESIL adhezní můstek FORTESIL adhézný mostík



POUŽITIE

AM100/ FORTESIL adhézný mostík je jednozložkový zdrsňujúci a spevňujúci podkladový náter určený ako prvý náter všetkých nasiakavých aj nenasiakavých stavebných materiálov, ktoré sú následne upravované stierkami, akrylátovými farbami, akrylátovými omietkami atď. Je možné ho použiť v interiéroch aj exteriéroch na minerálne podklady, ktorými sú najmä vyzreté omietky, sadrokartónové povrchy, obklady, dlažby. Možno ho použiť aj na sklenené tapety, drevené, papierové, sadrokartónové povrchy, na drevotriesku, OSB dosky, umakart a pod.

VLASTNOSTI

- je možné ho použiť aj samostatne na spevnenie a zvýšenie hydrofóbnosti povrchu
- jednoduché použitie bez riedenia – dodáva sa v aplikačnej konzistencii
- vytvára štruktúru pre dobrú adhéziu aj na nenasiakavých a hladkých povrchoch
- odolný voči alkáliám
- zjednocuje nasiakavosť a spevňuje povrch!

SCHVÁLENIE

Výrobok spĺňa zákonné požiadavky. Na výrobok bolo vydané prehlásenie o zhode. Výrobok nie je horľavá kvapalina v zmysle platných noriem.

ZLOŽENIE

Zmes plnív a kremičitého piesku vo vodnej styrén- akrylátovej disperzii s prídavkom aditív.

PARAMETRE

| | |
|---------|---------------------------------------|
| sušina | cca 45% hm. |
| vzhľad | viskózna biela kvapalina s kamienkami |
| hustota | 1170 kg/m ³ |

PRÍPRAVA PODKLADU

Podklad musí byť súdržný, čistý, suchý, bez vodorozpustných solí, nové omietky musia byť vyzreté. Staré nesúdržné nátery je nutné odstrániť. Všetky nenatierané povrchy dôkladne zakryť! Extrémne nasiakavé podklady pred použitím prípravku FORTESIL adhézný mostík najskôr natrite penetrátorom radu FORTESIL alebo PENECO.

APLIKÁCIA

Nanáša sa v jednej vrstve. Pri teplote vzduchu a podkladu 20 °C a relatívnej vlhkosti 65 % je adhézný mostík pretierateľný po 4-6 hodinách. Minimálna aplikačná teplota je +5 °C, maximálna +30 °C.

Pred aplikáciou dôkladne premiešajte! Odporúča sa premiešavať aj v priebehu aplikácie.

SPÔSOB NANÁŠANIA

Valčekom, štetcom alebo striekaním.

RIEDENIE

Adhézný náter je nastavený na nanášanie valčekom, inak podľa potreby riediť vodou max. do 10 %.

AM100/ FORTESIL adhezni můstek FORTESIL adhezny mostik



SPOTREBA FARBY

0,15-0,2 kg/m² podľa nasiakavosti podkladu

ÚDRŽBA

Všetky pomôcky po skončení práce umyť vodou.

SKLADOVANIE A PREPRAVA

Skladovať je možné v originálnych dokonale uzavretých obaloch, oddelene od potravín, nápojov a krmív, pri teplote od +5 °C do +25 °C. Prepravovať iba pri teplotách od +5 °C do +35 °C. **VÝROBOK NESMIE ZAMRZNÚŤ.**

ZÁRUČNÁ DOBA

36 mesiacov od dátumu výroby pri dodržaní podmienok skladovania.

BEZPEČNOSŤ PRÁCE A OCHRANA ZDRAVIA

Používajte tento výrobok bezpečne. Pred použitím si vždy pozorne prečítajte údaje na obale a pripojené informácie o prípravku. Pokyny na bezpečné zaobchádzanie, prvú pomoc a nakladanie s odpadmi: vid' obal/etiketa a karta bezpečnostných údajov (na stiahnutie na www.stachema.sk).

UPOZORNENIE

Výrobca, resp. dodávateľ neručí za škody spôsobené výrobkom pri jeho nevhodnom použití a aplikácii.

BALENIE

1kg, 5 kg.

Dátum revízie: 05.06.2023 (Vydaním tohto technického listu strácajú predchádzajúce vydania svoju platnosť.)

ISO 9001 ISO 14001