

EXIN WASH&CLEAN

OMYVATELNÁ VINILOVÁ BARVA

UMÝVATEĽNÁ VINILOVÁ FARBA

1 / 2



VÝHODY

- **bielosť 96,**
- **excelentná krycia schopnosť,**
- **umývateľnosť trieda 1,**
- **do nemocníc, kúpeľní, kuchýň, chodieb a kancelárií.**

POUŽITIE

Náter je možné použiť na vyzreté omietky a ďalšie minerálne povrchy, sklenené tapety, papierové a sadrokartónové povrchy. Farba je určená pre vnútorné prostredie s požiadavkami náročnými na hygienu - školy, kuchyne, jedálne, nemocnice, hotely a pod.

VLASTNOSTI

EXIN WASH&CLEAN je vysoko umývateľný, s vynikajúcou krycou schopnosťou, výborne aplikovateľný. Zlučuje najlepšie vlastnosti akrylátových a vinylových farieb (vysoká výdatnosť, nízka špinivosť, krátka doba schnutia, farebná stálosť).

SCHVÁLENIE

Výrobok spĺňa zákonné požiadavky. Na výrobok bolo vydané prehlásenie o zhode. Výrobok nie je horľavá kvapalina v zmysle platných noriem. Výrobok bol odskúšaný Národným referenčným laboratóriom na odolnosť proti bežným čistiacim a dezinfekčným prostriedkom.

ODTIEŇ

Vyrába sa biely odtieň a bázy A a C určené na tónovanie na tónovacích strojoch podľa firemného vzorkovníka.

PRÍPRAVA PODKLADU

Podklad musí byť súdržný, suchý. Na nové omietky nanášať až po ich úplnom vyzretí. Staré nátery maliarskych farieb dôkladne odstrániť a umyť vodou! Na nové omietky je vhodné použiť penetráciu PZ200 alebo SP390 (riedenie pozri v TL výrobku). Sadrokartón je vhodné penetrovať pomocou PZ260. Na izoláciu nikotínových, dechtových a dymových škvŕn na stenách a stropoch je možné použiť farbu EXIN BLOCK COAT. Pri použití na steny náchylné na rast plesní možno do farby pridať FungiSAN bezchlórový (postup pozri v TL výrobku).

APLIKÁCIA

Nanáša sa v jednej až dvoch vrstvách, druhý náter sa vykonáva po zaschnutí predchádzajúcej vrstvy. Pri teplote vzduchu 20 °C a 65% relatívnej vlhkosti vzduchu je náter pretierateľný po 1 hodine. Aplikáčne rozmedzie teplôt na nanášanie je od 5°C do 30 °C. **Počas aplikácie je odporúčané zaistiť dôkladné vetranie.**

SPÔSOB NANÁŠANIA

Valčekom, štetcom, striekaním.

Striekať možno HVLP, XVLP, Airless: napr. rad strojov WAGNER:

- tryska HEA PRO Tip 517 (0,43mm) alebo HEA PRO Tip 515 (0,38mm), žltý filter, tlak 90 – 110 bar.

Odporúča sa využitie HEA technológie pre lepšie a účinnejšie spracovanie, nižšiu prašnosť a lepšiu atomizáciu aj pri menej nariadenej farbe oproti klasickej airless tryske.

- tryska TradeTip 3, rozmer 417 (0,43mm), biely filter, tlak 150–180 bar, opticky dobrý výsledok aj pri 150 bar. Je možné zvoliť aj trysku TradeTip 3, rozmer 415 (0,38 mm).

VÝDATNOSŤ

8–12 m²/kg v jednej vrstve.

EXIN WASH&CLEAN

OMYVATELNÁ VINILOVÁ BARVA

UMÝVATELNÁ VINILOVÁ FARBA

2 / 2

RIEDENIE

Farba je nastavená na prácu s valčekom. V prípade potreby je možné riediť max. 10 % penetrácie PZ200 alebo vody, príp. ich zmesou. Pre pripravované farebné odtiene sa neodporúča riediť finálnu vrstvu.

ÚDRŽBA

Všetky pomôcky okamžite po skončení práce umyť vodou.

ZLOŽENIE

Zmes plnív a pigmentov dispergovaných v zmesi styrén-akrylátovej a vinyl-acetátovej disperzie s prísadou aditív.

PARAMETRE FARBY

| | |
|-----------------------------------|---|
| Obsah neprchavých zložiek/ sušina | min. 65 % |
| Vzhľad | biela viskózna kvapalina |
| Hustota | 1620 kg/m ³ ; (báza: 1450kg/m ³) |

PARAMETRE NÁTERU

| | | |
|---|--------------------|---|
| Ekvivalentná difúzna hrúbka (S _d) | podľa EN ISO 7783 | 1,33 m |
| Faktor difúzneho odporu (μ) | podľa EN ISO 7783 | 9553 (pri hrúbke suchého filmu 0,14 mm) |
| Hustota difúzneho toku (V) | podľa EN ISO 7783 | 18 g/(m ² .d) |
| Priepustnosť vodnej pary | podľa EN 1062-1 | V ₂ (stredná) |
| Vzhľad | Podľa EN 13 300 | G4- veľmi matný |
| Bielosť (L*) | | 95 |
| Zrornosť | podľa EN 13 300 | S ₁ - jemná |
| Prídržnosť | podľa ČSN 73 2577 | min 1 MPa |
| Odolnosť proti oderu za mokra | podľa EN ISO 11998 | trieda 1 |

SKLADOVANIE A PREPRAVA

Skladovať je možné v originálnych dokonale uzavretých obaloch, oddelene od potravín, nápojov a krmív, pri teplote od 5 °C do 25 °C. Prepravovať iba pri teplotách od 5 °C do 35 °C. VÝROBOK NESMIE ZMRZNÚŤ.

ZÁRUČNÁ DOBA

36 mesiacov od dátumu výroby pri dodržaní podmienok skladovania.

ODPORÚČANIE VÝROBCU

Používajte tento prípravok bezpečne. Pred použitím si vždy pozorne prečítajte údaje na obale a pripojené informácie o prípravku. Pokyny pre bezpečné zaobchádzanie, prvú pomoc a likvidáciu odpadov: vid' etiketa a karta bezpečnostných údajov (k dispozícii na stiahnutie na www.stachema.sk).

Výrobca, resp. dodávateľ neručí za škody spôsobené výrobkom pri jeho nevhodnom použití a aplikácii.

BALENIE

biela: 7 a 15 kg
báza A a C: 3,5; 6 a 12 kg

Dátum revízie:

19.6.2024 (Predchádzajúce vydania strácajú platnosť.)