

# INICIÁTOR

iniciátor pre nenasýtené polyesterové živice



## POUŽITIE

Iniciátor pre nenasýtené polyesterové živice.

## NÁVOD NA POUŽITIE

Pomer miešania iniciátora, doba spracovateľnosti a doba vytvrdnutia je závislá od typu použitej polyesterovej živice.

### Jednotlivé zložky sa miešajú v nasledujúcom poradí:

najprv sa do živice vmieša urýchľovač (platí pre Polyester 109), tesne pred spracovaním sa vmieša iniciátor.

**POZOR! Iniciátor a urýchľovač sa nesmú zmiešať dohromady, pretože môže dôjsť k explozívnomu rozkladu!**



Doba spracovateľnosti: 8 - 20 minút pri 20 ° C (podľa typu živice)

Doba vytvrdnutia: 20 - 40 minút pri teplote 20 ° C (podľa typu živice)

## INICIÁCIA

**Hmotnostný pomer:** 100 dielov **POLYESTERU 109** : 0,25 dielov urýchľovača : 1 diel Iniciátora

**Objemový pomer:** 100 dielov **POLYESTERU 109**: 0,33 dielov urýchľovača : 1,03 dielov Iniciátora

**Hmotnostný pomer:** 100 dielov **POLYESTERU MTB** : 1,5 dielu Iniciátora

**Objemový pomer:** 100 dielov **POLYESTERU MTB** : 1,4 dielu Iniciátora

## VLASTNOSTI ŽIVICE

Vzhľad:	číra bezfarebná kvapalina
pH prípravku:	mierne kyslé
Rozmedzie bodu varu:	rozkladá sa nad 60 °C
Bod vzplanutia:	+ 60 °C
Hustota (23 °C):	1,18 g.cm <sup>-3</sup>
Viskozita:	24 mPa.s
Obsah VOC:	< 248 g/l (< 20 %)

## BALENIE:

Sklenené alebo polyetylénové obaly 10 g, 15 g, 30 g, 200 g, 300 g.

Iné obaly je možné dohodnúť s výrobcom.

## SKLADOVANIE

Skladujte v tesne uzavretom a neporušenom originálnom obale na suchom, dobre vetranom a zatienenom mieste. Teplota skladovania +5 až +25 °C. Chráňte pred horúčavou a sálavým teplom. Uchovávajte oddelene od potravín, nápojov, krmív a liekov. Skladujte mimo dosahu detí.

**Pokiaľ iniciátor zapácha po octe, je už nepoužiteľný.**

## ZÁRUČNÁ DOBA

6 mesiacov pri dodržaní skladovacích podmienok.

## BEZPEČNOSŤ PRÁCE A OCHRANA ZDRAVIA

**Používajte tento výrobok bezpečne. Pred použitím si vždy pozorne prečítajte údaje na obale a pripojené informácie o prípravku. Pokyny na bezpečné zaobchádzanie, prvú pomoc a nakladanie s odpadmi: vid' obal/etiketa a karta bezpečnostných údajov (na stiahnutie na [www.stachema.sk](http://www.stachema.sk)).**

# INICIÁTOR

iniciátor pre nenasýtené polyesterové živice



## UPOZORNENIE

Informácie, uvedené v tomto technickom liste, sa opierajú o naše najlepšie znalosti, podložené výsledkami laboratórnych testov a praktickými skúsenosťami. Avšak, vzhľadom na to, že výrobok je často používaný mimo rámec našej kontroly, nemôžeme ručiť za nič iné mimo kvality samotného výrobku.

**Výrobca, resp. dodávateľ neručí za škody spôsobené výrobkom pri jeho nevhodnom použití a aplikácii.**

Dátum revízie: 21.03.2022 (Vydaním tohto technického listu strácajú predchádzajúce vydania svoju platnosť.)

CE ISO 9001 ISO 14001