

Technický list

TL 06.31 Power Kleber D4 EXTRA

Výrobok

Jednozložkové lepidlo na báze polyuretánu, bez obsahu riedidiel. Má zvýšenú rýchlosť schnutia, ľahko vypeňuje a vyplňuje nerovnosti. Možné aplikovať aj na nenasiakavé podklady.



Vlastnosti

- Odolné voči vode a vlhkosti podľa normy EN 204 D4
- Po vyzretí možné brúsiť a pretierať
- Odolné bežným chemikáliám
- Tlmí hluk a vibrácie
- Extrémne priľnavé aj bez lisovacích tlakov takmer na všetky povrchy
- Rýchlo vytvrdzujúce
- Na nasiakavé a nenasiakavé podklady
- Vypeňuje a vyrovnáva povrch

Použitie

Lepenie konštrukčných vodotesných spojov v interiéroch a exteriéroch (altánky, ploty, obloženia, člny, podlahy a i.)

Lepenie lakovaných a nenasiakavých povrchov (dlaždice, keramika, oceľ, hliník, plast, ABS, sklo a i.)

Lepenie polystyrénových tabúľ, sadrokartónových dosiek, dreva, umelého a prírodného kameňa, betónu, izolačných materiálov ako je PU-pena, PS-pena, sklená a minerálna vata a pod.

Lepenie zrkadiel

Fixácia políc, dosiek, schodov alebo parapetov

Nahrádza klinec, skrutky a nity

Technické vlastnosti

Základ	polyuretán		
Skupina namáhania	-	D4	STN EN 204
Hustota	g/cm ³	1,46	
Podiel sušiny	%	95	
Otvorený čas	min	5	pri 23 °C a 50 % rel. vlhkosti
Doba úplného vytvrdnutia	hod	24 - 48	pri 23 °C a 50 % rel. vlhkosti
Teplná odolnosť	°C	-30 / +80	po vytvrdnutí
Teplná odolnosť pri skladovaní	°C	+10 / +20	
Aplikačná teplota	°C	+5 až +30	
Pevnosť v šmyku	MPa	8	EN 204/205 (drevo/drevo)
Skladovateľnosť	mesiace	12	+5 °C až +25 °C

Balenie

- Kartuša 300 ml

Farba

- Krémová

Podklad

Lepené plochy musia byť čisté, bez prachu, mastnoty a voľných častíc.

Aplikácia

Pri lepení je nutné, aby bol jeden z lepených povrchov porézny. Pokiaľ nie sú oba povrchy porézne, je nutné, aby sa na jednom vytvoril tenký vodný film asi 10 - 20 g/m² napr. vlhkou handrou alebo rozprašovačom. Následne odrežte kryt závitú a nasadte aplikačnú špičku a odrežte na požadovanú šírku lepenia. Naneste na jednu stranu spoja.

Pri lepení veľkých plôch zrežte špičku do „V“ škáry. Lepené plochy priložte v priebehu otvoreného času lepidla (do 5 minút) a pevne zafixujte, kým nie je dosiahnuté plné vytvrdnutie lepidla.

Upozornenie

Okrem iného nie je vhodné použitie na PE, PP a teflón.

Bezpečnosť

Vid' «Karta bezpečnostných údajov»

Čistenie

Materiál: ihneď technickým benzínom alebo extra silné obrúsky

Ruky: mydlo a voda, reparačný krém na ruky

Aktualizácia

Aktualizované dňa

Vyhotovené dňa 18.05.2023

Výrobok je v záručnej dobe zhodný so špecifikáciou. Uvedené informácie a poskytnuté údaje sú založené na objektívnom testovaní, našich skúsenostiach, výskume a predpokladáme, že sú spoľahlivé a presné. Napriek tomu firma nemôže poznať najrôznejšie použitie, kde a za akých podmienok bude výrobok aplikovaný, ani použité metódy aplikácie, preto neposkytuje za žiadnych okolností záruku nad rámec uvedených informácií, čo sa týka vhodnosti výrobkov pre určité použitia ani na postupy použitia. Uvedené údaje sú všeobecného charakteru. Každý užívateľ je povinný sa presvedčiť o vhodnosti použitia vlastnými skúškami. Pre ďalšie informácie prosím kontaktujte naše technické oddelenie.