

MAPECOLOR METALLIC

Práškový pigment na báze vysokokvalitnej perletovej slúdy pre vytvorenie metalizujúceho efektu epoxidovej škárovacej malty **Kerapoxy Easy Design**



OBLASTI POUŽITIA

Mapecolor Metallic sa pridáva v množstve do 3% do epoxidovej škárovacej malty **Kerapoxy Easy Design**, za účelom dosiahnutia metalizujúceho efektu škáry. Vhodné na škárovanie kovových obkladových prvkov, keramických obkladových prvkov s metalizujúcim vzhľadom, sklenenej a keramickej mozaiky a sklenených obkladových prvkov. Pred škárovaním kamenných materiálov, leštených porcelánových prvkov alebo v prípade pórovitých a drsných povrchov, vykonajte vždy vopred skúšobný test.

TECHNICKÉ VLASTNOSTI

Mapecolor Metallic je práškový pigment na báze vysokokvalitnej perletovej slúdy na vytvorenie metalizujúceho efektu. Dodáva sa v baleniach po 90 g, čo zodpovedá množstvu 3% z hmotnosti **Kerapoxy Easy Design**, ktorý sa dodáva v 3 kg balení.

Mapecolor Metallic je dostupný vo farebných odtieňoch Moonlight (podobné k platinovej), Sahara (podobné ku zlatej), Shining (podobné k striebornej), Red Clay (podobné k medenej) a Stardust (podobné k tmavej striebornej).

Po správnom zamiešaní výrobku vzniká metalizujúca škára poskytujúca vysoko atraktívny vzhľad so schopnosťou zvýrazniť povrch, na ktorý sa nanáša, pri dosiahnutí žiarivého, lesklého a dekoratívneho výsledku.

Za účelom dosiahnutia homogénnej zmesi sa odporúča **Mapecolor Metallic** pridať v množstve 3% do **Kerapoxy Easy Design** 700 (transparentný).

Zmiešanie **Mapecolor Metallic** s ostatnými farbami **Kerapoxy Easy Design** poskytuje nekonečnú paletu metalizujúcich efektov rozdielnej intenzity a odtieňov. Vždy sa odporúča najskôr vykonať skúšobný test, pretože výsledný efekt môže byť rozdielny, v závislosti od použitej farby a množstva. Platí zásada vždy však v maximálnom množstve 3 % z hmotnosti **Kerapoxy Easy Design** tak, aby nebola ovplyvnená spracovateľnosť škárovacej malty.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIA

Mapecolor Metallic sa neodporúča pridávať v množstve vyššom ako je uvedené, z dôvodu negatívneho ovplyvnenia spracovateľnosti malty. **Mapecolor Metallic** nepoužívajte v plaveckých bazénoch alebo prostrediach trvalo ponorených vo vode.

Vzhľadom na skutočnosť, že **Mapecolor Metallic** je veľmi jemný a prchavý, odporúča sa používať a miešať výrobok v exteriéri a/alebo v priestoroch bez prievanu. Použitie výrobku v interiéri môže spôsobiť jeho rozptýlenie do prostredia a usadzovanie na povrchoch.

SPÔSOB POUŽITIA

Po zmiešaní oboch zložiek (A + B) škárovacej malty **Kerapoxy Easy Design** vytvorte v namiešanej paste priestor alebo dieru a pridajte **Mapecolor Metallic** v množstve do 3%, v závislosti od želaného efektu. Manuálne, s použitím stierky

prekryté pastou práškový pigment. Následne premiešajte s elektrickým miešacím zariadením pri pomalých otáčkach tak, aby nemohlo prísť k rozptýleniu výrobku do okolia.

Spracovateľnosť takto namiešanej zmesi je do 45 minút od zamiešania.

SPOTREBA

Spotreba **Mapecolor Metallic** závisí od požadovaného finálneho estetického vzhľadu (uvažujte s množstvom do 3% z hmotnosti **Kerapoxy Easy Design**)

BALENIE

Mapecolor Metallic sa dodáva v 90 g vreckách (zodpovedá 3% z hmotnosti **Kerapoxy Easy Design**).

SKLADOVANIE

Skladujte v originálnom uzatvorenom balení a na suchom mieste.

FAREBNÉ ODTIENE

Mapecolor Metallic je dostupný v odtieňoch Moonlight (podobný platine), Sahara (podobný zlatu), Shining (podobný striebriu), Red Clay (podobný medi), Stardust (podobný tmavému striebriu)



Finálny vzhľad Kerapoxy Easy Design 700 + Mapecolor Metallic Red Clay



Finálny vzhľad Kerapoxy Easy Design 700 + Mapecolor Metallic Shining

BEZPEČNOSTNÉ PREDPISY NA PRÍPRAVU A POUŽITIA NA STAVBE

Informácie o bezpečnom použití výrobku sú obsahom najnovšej verzie Karty bezpečnostných údajov, dostupnej na www.mapei.sk.

VÝROBOK PRE PROFESIONÁLOV

UPOZORNENIE

Uvedené údaje a predpisy, hoci zodpovedajú našim najlepším skúsenostiam, sú považované za typické a informatívne a musia byť podporené bezchybným spracovaním materiálu. Preto je dôležité, ešte pred vlastným spracovaním, posúdiť vhodnosť výrobku na predpokladané použitie. Spotrebiteľ prijíma celú zodpovednosť za prípadné následky vyplývajúce z nesprávneho použitia výrobku.

Pozrite si, prosím, aktuálnu verziu technického listu dostupného na našej webovej stránke www.mapei.com

PRÁVNE OZNÁMENIE

Obsah Technického listu je možné kopírovať do iných, súvisiacich dokumentácií s tým, že výsledný dokument v žiadnom prípade nedoplní ani nenahrádza Technický list platný v čase aplikácie výrobku MAPEI.

Aktuálne technické listy sú k dispozícii na www.mapei.com.

V PRÍPADE VYKONANIA AKÝCHKOLVEK ZMIEN V TECHNICKOM LISTE, PRÍPADNE V DOKUMENTÁCIACH ODVODENÝCH Z TOHTO TECHNICKÉHO LISTU, MAPEI NEPREBERÁ ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ.

185-10-2022-SK

Akékoľvek kopírovanie textov, obrázkov, a ilustrácií publikovaných v tomto dokumente je prísne zakázané a podlieha trestnému stíhaniu

