

Technický list

TL 08.15b EXTREME SLIM & STRONG

Výrobok

Obojstranná páska so silnou akrylátovou lepiacou vrstvou a plastovým PET nosičom. Vyniká svojou tenkou hrúbkou a vysokou teplotnou odolnosťou. Priľne k širokej škále podkladov. Má veľkú výhodu v okamžitej plnej prídržnosti, čím urýchľuje montáž a uvedenie lepeného predmetu do prevádzky.



Vlastnosti

- Tenkovrstvé lepenie pre presný a minimalistický spoj
- Prachotesná a vzduchotesná
- Vysoká teplotná odolnosť
- Prídržnosť na väčšinu podkladov vrátane plastov
- Okamžitá fixácia

Použitie

Lepenie displejov, súčiastok v elektrotechnike
Lepenie ABS plastov v automobilovom priemysle
Všestranné použitie v kancelárii
Lepenie tabúl a štítkov
Ručná práca a výroba dekorácií
Výroba fotoalbumov a lepenie obrázkov

Technické vlastnosti			
Základ	PET film		
Lepiaci vrstva	akrylová		
Hrúbka	mm	0,2	
Dĺžka	m	5 a 50	
Šírka	mm	19	
Prídržnosť k nehrdzavejúcej oceli pod 90° uhlom odlepu	N/cm	> 6	
Finálna prídržnosť	hod.	> 24	
Teplotná odolnosť	°C	-10 / +150	
Skladovateľnosť	mesiace	24	+10 °C až +25 °C

Balenie

- 19 mm x 0,2 mm x 5 m
- 19 mm x 0,2 mm x 50 m

Farba

- Transparentná

Podklad

Musí byť očistený, zbavený všetkých nesúdržných častí ako je prach, mastnota, vrátane všetkých ďalších nečistôt, ktoré môžu pôsobiť ako separátor.

Aplikácia

1. Spojované materiály zbavte nečistôt, mastnoty a vlhkosti.
2. Nalepte pásku na jeden z podkladov, bez toho aby ste sa dotýkali lepiacej vrstvy.
3. Pásku riadne pritlačte na podklad, ideálne zaváľajte.
4. Odlepte krycí pásik, plynule bez trhavých pohybov a bez toho, aby ste sa dotýkali lepiacej vrstvy.
5. Lepený predmet priložte na pripravenú pásku a opäť riadne pritlačte. Predmet je nutné priložiť presne hneď na prvýkrát. Po prilepení nie je možné lepený predmet korigovať.

Pri lepení na stenu aplikujte pásku zhora dolu v smere sklzu predmetu. Pri lepení ťažkých predmetov aplikujte adekvátnu dĺžku pásky. Páska nie je vhodná na veľmi hrubé a nerovné podklady. Páska spĺňa deklarovanú prídržnosť na hladkom povrchu, kde dosahuje najlepšie hodnoty prídržnosti. Pri použití pásky je nutné zohľadniť únosnosť podkladu.

Skladovateľnosť

V originálnych neotvorených obaloch, suchu, pri teplote od +10 °C do +25 °C. Neskladovať na slnku. Skladovateľnosť je do dátumu expirácie uvedeného na obale výrobku.

Aktualizácia

Aktualizované dňa

Vyhotovené dňa 25.03.2024

Výrobok je v záručnej dobe zhodný so špecifikáciou. Uvedené informácie a poskytnuté údaje sú založené na objektívnom testovaní, našich skúsenostiach, výskume a predpokladáme, že sú spoľahlivé a presné. Napriek tomu firma nemôže poznať najrôznejšie použitie, kde a za akých podmienok bude výrobok aplikovaný, ani použité metódy aplikácie, preto neposkytuje za žiadnych okolností záruku nad rámec uvedených informácií, čo sa týka vhodnosti výrobkov pre určité použitia ani na postupy použitia. Uvedené údaje sú všeobecného charakteru. Každý užívateľ je povinný sa presvedčiť o vhodnosti použitia vlastnými skúškami. Pre ďalšie informácie prosím kontaktujte naše technické oddelenie.