



# PERFECT SEAL

## AKRYL PREMIUM

### TECHNICKÝ LIST

#### KLÚČOVÉ VÝHODY

- PLASTICKÝ A PRUŽNÝ AKRYLÁTOVÝ TMEL
- VYSOKÁ ÚROVEŇ BIELEJ
- RÝCHLE MAĽOVANIE BEZ ŠKRABANCOV A PRASKLIN
- VYNIKAJÚCA PRIĽNAVOSŤ
- ľahko profilovateľný
- chemicky neutrálny

#### OPIS PRODUKTU

AKRYLÁTOVÝ TMEL na konštrukčné a dekoratívne škáry okolo schodov, vnútorných parapetov, dverí, líšt, štukov, stien a stropov.

#### APLIKÁCIA

- vyplnenie prasklín, rýh, škár, spojov v stenách a stropoch (betón, omietky, sadra, nátery, tmely, drevo)
- tmelenie rohov a vstavaných spojov zo sadrokartónu, ukončovacej lišty, podhlády, parapety, vstavané skrine, schodiskové konštrukcie, okenné a dverné rámy, sokle, garníže, kazety, rozety



#### TECHNICKÉ ÚDAJE

Základ	Vodná akrylová disperzia
Stekanie	podľa DIN EN ISO 7390: < 1 mm
Rychlosť vytlačania	800 g/min (3 mm / 4 bar)
Odolnosť voči prachu	až 7 minút (pri teplote 23°C a 50% relatívnej vlhkosti vzduchu)
Úplne vytvrdenie	od 1 do niekoľkých dní (v závislosti od teploty, vlhkosti, ventilácie, typu podkladu a tvaru škáry)
Modul 100%	podľa ISO 8339: 0,4 MPa (N/mm <sup>2</sup> )
Tvrdosť Shore A	podľa DIN EN ISO 868: 30
Teplná odolnosť po vytvrdnutí	od -20°C do +75°C
Teplota aplikácie	od +5°C do +40°C
Prípustná deformačná kapacita	+/- 12,5%
Vlastná hmotnosť	podľa DIN EN ISO 1183-1: 1,71 g/ml

#### DRUHY POVRCHOV

drevo a materiály na báze dreva, oceľ, kovy, betón, omietky, nátery, sadra, sadrokartónové dosky, stavebná keramika, kameň, PVC, smaltované, glazované, lakované povrchy

#### PRÍPRAVA POVRCHOV

Povrch je čistý, suchý, kompaktný, zbavený prachu, nečistôt, špiny, mastnoty, oleja, mazív, hrdze, uvoľnených kúskov starých tmelov, kytov, lepidiel, odlupujúcich sa náterov farieb a lakov a iných podobných typov znečistenia. Porézne podklady nemusia byť úplne suché.

Veľmi porézne a savé povrchy ako je sadra, pórobetón a pieskovec je potrebné natrieť základným náterom. Za týmto účelom zriedte akryl vodou v pomere 1:2 a napenetríte spomínané substráty. Ak máte pochybnosti, vykonajte skúšku priľnavosti.

#### SPÔSOB POUŽITIA

Odstráňte aplikátor, odrežte hrot tuby nad závitom, aplikátor znova nasadte a zrežte šikmo pod uhlom 30°/45° na šírku spoja. Aby sa zabránilo znečisteniu

okolía vyplňovaej medzery, zaistíte ju po stranách maskovacou páskou.

Pásku odstráňte ihneď po spracovaní spoja. Spojte tvarujte pomocou špachtle Bostik Perfect Seal. Následne namočte prst a vyhladte škárovaciu hmotu do 7 minút od nanosenia akrylu. Po úplnom vytvrdnutí chráňte tmel pred trvalým pôsobením vody.

### VEĽKOSTI SPOJA

Hĺbka spoja by mala byť vždy úmerná jeho šírke. Pre šírku škáry do 10 mm by mal byť tento pomer 1:1 (minimálna šírka a hĺbka škáry je 5 mm). Pre škáry širšie ako 10 mm, hĺbka [mm] = (šírka [mm] / 3) + 6 mm.

### NÁRADIE

Ručná alebo pneumatická pištoľ

### SPOTREBA

100 ml / 1 m škáry s prierezom 10 mm x 10 mm = 100 mm<sup>2</sup>. Vynásobením šírky škáry (mm) hĺbkou škáry (mm) získame počet ml / 1 m.

### ČISTENIE

Náradie ihneď po použití očistite vodou. Ruky si umyte mydlom a vodou. Na staré nečistoty použite extrakčný benzín.

### UPOZORNENIE

Prečítajte si informácie uvedené na štítku a v karte bezpečnostných údajov produktu. Počas spracovania a vytvrdzovania sa vyhnite kontaktu s alkoholovými výparmi, uhľovodíkmi, čistiacimi prostriedkami a rozpúšťadlami.

### SKLADOVATEĽNOSŤ

18 mesiacov od dátumu výroby uvedeného na obale. Skladujte v pôvodných uzavretých obaloch, v suchu a chlade, pri teplote od +5°C do +25°C. Po použití vytlačte asi 2 cm hmoty a nechajte zaschnúť. Pred opätovným použitím odstráňte stuhnutú hmotu z aplikátora. Výrobok zostane použiteľný maximálne 6 mesiacov po otvorení.

### DOSTUPNÉ BALENIE

KAT. Č. / FARBA	TYP
BOK001410 / BIELA	Tuba 280ml

### TECHNICKÁ PODPORA

+421 910 744 111



Informácie obsiahnuté v tomto dokumente, ako aj vo všetkých papierových a digitálnych publikáciách, vychádzajú z našich súčasných znalostí a skúseností. Bostik nezodpovedá za žiadne chyby alebo nepresnosti, ktoré sú výsledkom technologických zmien alebo výskumu, ku ktorým dôjde medzi dátumom vydania dokladu a dátumom zakúpenia produktu. Bostik si vyhradzuje právo na zmeny zloženia produktov. Pred aplikáciou by si mal používateľ prečítať obsah tohto dokumentu a s ním súvisiace dokumenty. Okrem toho by mal užívateľ otestovať a posúdiť vhodnosť produktu na zamýšľané použitie. Spôsob aplikácie a podmienky pri skladovaní alebo preprave produktu sú mimo našich vedomostí a kontroly, a preto sú mimo zodpovednosti spoločnosti Bostik. Všetky objednávky sú spracované v súlade s aktuálne platnými obchodnými podmienkami spoločnosti Bostik. Informácie obsiahnuté v aktuálnom technickom liste produktu sú uvedené v dobrej viere a nie sú vyčerpávajúce.