



Technický list

TL 07.21 Primer METAL penetrační nátěr

Produkt

Základní nátěr na vodní bázi pro kovové povrchy, jako hliník, pozinkované plechy, ale také i sklo.

Vlastnosti

- Ihned k aplikaci
- Vysoká přídržnost na nesavé povrchy
- Pod hydroizolační nátěry, hlavně pod PURSEAL
- Rychleschnoucí
- Neobsahuje rozpouštědla

Použití

- Střechy, žlaby, rýny
- Pochozí střechy – pod Purseal hydroizolaci
- Kovové povrchy, nerezové povrchy i sklo



Technické vlastnosti

Základ	Polyuretan		
Hustota	kg/l	1,04	EN ISO 2811-1
Minimální vlhkost podkladu	%	<4	
Aplikační teplota	°C	+10 až +35max	
Doba schnutí	h	1	
Suchý do přetření	h	10	
Spotřeba	ml/m ²	60 - 75	V jedné vrstvě

Balení

- Kbelík 3 L

Barva

- Transparentní modrá

Ošetření podkladu

Podklad musí být suchý a čistý, bez mastnot, volných částic a antiadhezivních prostředků, soudržný a pevný. Podklad by neměl být mokrá a vlhkost do 4%. Pokud je povrch nepřilnavý, doporučujeme obrousit.

Zpracování

Hmotu před použitím řádně promíchejte pomocí míchadla. Hmotu se neředí a ihned se aplikuje štětcem, nebo válečkem.

Upozornění



Do hmoty nepřidávejte žádné látky. Nanesenou hmotu chraňte před nadměrným přesušením a navlhnutím. Načaté balení okamžitě uzavřete. Při použití v exteriéru chraňte během zrání před přímým deštěm, neaplikujte za deště.

Čištění

Materiál: ihned vodou

Ruce: mýdlo a voda, reparační krém na ruce

Aktualizace

Aktualizováno dne 27.06.2024

Vyhotoveno dne 27.06.2024

Uvedené informace a poskytnuté údaje spočívají na naší vlastní zkušenosti, výzkumu a objektivním testování a předpokládáme, že jsou spolehlivá a přesná. Přesto však firma nemůže znát nejrůznější použití, kdy bude výrobek aplikován, ani použité metody aplikace, proto neposkytuje za žádných okolností záruku nad rámec uvedených informací, co se týče vhodnosti výrobků pro určitá použití ani na postupy použití. Každý uživatel je povinen se přesvědčit o vhodnosti použití vlastními zkouškami. Pro další informace prosím kontaktujte naše technické oddělení.