

PO300/ PENEKO MOSAIC

PENETRACE POD MOZAIKOVÉ OMÍTKY

penetrácia pod mozaikové omietky



VÝHODY

- transparentná ,
- reguluje nasiakavosť podkladu,
- zvyšuje prídržnosť mozaikovej omietky.

POUŽITIE

PO300 je určená ako základný penetračný náter všetkých nasiakavých stavebných materiálov, ktoré sú finálne upravované dekoratívnou mozaikovou omietkou FO300. Dodáva sa v aplikačnej konzistencii.

VLASTNOSTI

Možno použiť aj samostatne na dočasné spevnenie a zvýšenie hydrofobity povrchu. Dodáva sa v aplikačnej konzistencii. Uľahčuje nanášanie mozaiky. Možno prefarbiť v odtieni mozaiky – farebná príprava podkladu. Zlepšuje farebnú jednotnosť výslednej povrchovej úpravy.

SCHVÁLENIE

Výrobok spĺňa zákonné požiadavky. Na výrobok bolo vydané prehlásenie o zhode. Výrobok nie je horľavá kvapalina v zmysle platných noriem.

ODTIEŇ

PO300 je po zaschnutí transparentná. Pod mozaikové omietky v bielom odtieni a pod tmavé zmesi pieskov sa odporúča penetráciu prefarbiť podľa farby pieskov – viď vzorkovník STACHEMA.

PRÍPRAVA PODKLADU

Podklad musí byť súdržný, nemastný, čistý, suchý, bez vodorozpustných solí, nové omietky a výstužné vrstvy musia byť vyzreté. Staré nesúdržné nátery je nutné odstrániť. Všetky nenatierané povrchy dôkladne zakryť!

Kontaktné zatepľovacie systémy – vrchná armovaná stierka musí byť vyzretá (cca 2–3 dni pri hrúbke 3 mm),

nové omietky musia byť vyzreté (kontrolu vyzretia možno vykonať roztokom fenolftaleínu),

staré omietky musia byť súdržné, všetky nepriľnavé časti sa musia odstrániť, umyť tlakovou vodou s prídavkom saponátu.

Nedokonalosti na povrchu je nutné opraviť a povrch zjednotiť. **Ak obsahuje podklad vodorozpustné soli alebo v prípade akýchkoľvek pochybností, je vhodné prípravu povrchu konzultovať s technikom firmy.**

APLIKÁCIA

Pred aplikáciou dôkladne premiešajte! Odporúča sa premiešavať aj v priebehu aplikácie. Nanáša sa v jednej vrstve. Minimálna aplikačná teplota je 5 °C, maximálna 30 °C. Po dôkladnom preschnutí v závislosti od klimatických podmienok (4–24 hod.) je možné aplikovať mozaikovou omietku FO300.

SPÔSOB NANÁŠANIA

Valčekom, štetcom.

SPOTREBA

0,2–0,4 kg/m² podľa nasiakavosti podkladu.

RIEDENIE

Penetračný náter je upravený na nanášanie valčekom, inak podľa potreby riediť vodou max. do 10%.

ÚDRŽBA

Pomôcky po skončení práce umyť vodou.

PO300/ PENEKO MOSAIC

PENETRACE POD MOZAIKOVÉ OMÍTKY

penetrácia pod mozaikové omietky

ZLOŽENIE

Zmes plnív a kamenív vo vodnej styren-akrylátovej disperzii s prídavkom aditív.

PARAMETRE NÁTERU

Obsah neprchavých zložiek/ sušina	cca 45 hm.%
Vzhľad	biela viskózna kvapalina s kamienkami
Hustota	1170 kg/m ³

**SKLADOVANIE
A PREPRAVA**

Skladovať je možné v originálnych dokonale uzavretých obaloch, oddelene od potravín, nápojov a krmív, pri teplote od 5 do 25 °C. Prepravovať iba pri teplotách od 5 °C do 35 °C. **VÝROBOK NESMIE ZMRZNÚŤ.**

ZÁRUČNÁ DOBA

36 mesiacov od dátumu výroby pri dodržaní podmienok skladovania.

**ODPORÚČANIE
VÝROBCU**

Používajte tento prípravok bezpečne. Pred použitím si vždy pozorne prečítajte údaje na obale a pripojené informácie o prípravku. Pokyny pre bezpečné zaobchádzanie, prvú pomoc a likvidáciu odpadov: vid' etiketa a karta bezpečnostných údajov (k dispozícii na stiahnutie na www.stachema.sk).

Výrobca, resp. dodávateľ neručí za škody spôsobené výrobkom pri jeho nevhodnom použití a aplikácii.

BALENIE

1,2; 5 a 10 kg

Dátum revízie:

27.5.2024 (Predchádzajúce vydania strácajú platnosť.)