

PZ260/ PENECO GRUND

JEMNOZRNNÝ BÍLY ZÁKLADNÍ NÁTĚR
JEMNOZRNNÝ BIELY ZÁKLADNÝ NÁTĚR

1 / 2



VÝHODY

- zjednocuje štruktúru a nasiakavosť,
- zlepšuje povrch pre zvýšenie krycej schopnosti následných vrstiev,
- penetruje a kryje – ušetrí minimálne jednu vrstvu následnej farby,
- zvlášť vhodný na sadrokartón, sadrovláknité a iné hladké povrchy.

POUŽITIE

Základný jemnozrnný biely penetračný náter PZ260 je určený ako podkladový náter všetkých stavebných materiálov v interiéri na zlepšenie a zjednotenie štruktúry, na zníženie a zjednotenie nasiakavosti povrchu a zvýšenie krycej schopnosti následných maliarskych farieb. **Je vhodný najmä na sadrokartónové a sadrovláknité dosky.**

VLASTNOSTI

Znižuje povrchovú štruktúru nesúrodosť a penetruje nasiakavé podklady. Uľahčuje následnú aplikáciu ďalšieho náteru na hladké podklady, zároveň znižuje spotrebu a zvyšuje kryciu schopnosť následných maliarskych farieb. PZ260 je možné tónovať do svetlých odtieňov. Jednoduchá aplikácia, nemusí sa riediť.

SCHVÁLENIE

Výrobok spĺňa zákonné požiadavky. Na výrobok bolo vydané prehlásenie o zhode. Výrobok nie je horľavá kvapalina v zmysle platných noriem.

PRÍPRAVA PODKLADU

Podklad musí byť súdržný, nemastný, čistý, suchý, bez vodorozpustných solí, nové omietky musia byť vyzreté. Staré nesúdržné nátery je nutné odstrániť. Všetky nenatierané povrchy dôkladne zakryť!

APLIKÁCIA

Nanáša sa v jednej vrstve. Pri teplote vzduchu a podkladu 20 °C a relatívnej vlhkosti 65% je možné aplikovať maliarsku farbu po 1–2 hodinách. Minimálna aplikačná teplota je 5 °C, maximálna 30 °C. Pred aplikáciou dôkladne premiešať! Odporúča sa premiešavať aj v priebehu aplikácie.

SPÔSOB NANÁŠANIA

Štetcom, valčekom.

SPOTREBA

0,15 až 0,25 kg/m² podľa nasiakavosti podkladu.

RIEDENIE

Dodáva sa v aplikačnej konzistencii na nanášanie valčekom, inak podľa potreby riediť vodou max. do 10% (0,1 l vody na 1 kg penetrácie). Nadmerné riedenie znižuje účinnosť krycej schopnosti náteru.

ÚDRŽBA

Pomôcky po skončení práce umyť vodou.

ZLOŽENIE

Zmes plnív vo vodnej styren-akrylátovej disperzii s prídavkom aditív.

PARAMETRE NÁTĚRU

Obsah neprchavých zložiek/ sušina	cca 55% hm.
Vzhľad	biela viskózna kvapalina
Hustota	1400-1500 kg/m ³

PZ260/ PENEKO GRUND

JEMNOZRNNÝ BÍLÝ ZÁKLADNÍ NÁTĚR

JEMNOZRNNÝ BIELY ZÁKLADNÝ NÁTER

2 / 2

SKLADOVANIE A PREPRAVA

Skladovať je možné v originálnych dokonale uzavretých obaloch, oddelene od potravín, nápojov a krmív, pri teplote od 5 do 25 °C. Prepravovať iba pri teplotách od 5 °C až 35 °C. VÝROBOK NESMIE ZMRZNÚŤ.

ZÁRUČNÁ DOBA

36 mesiacov od dátumu výroby pri dodržaní podmienok skladovania.

ODPORÚČANIE VÝROBCU

Používajte tento prípravok bezpečne. Pred použitím si vždy pozorne prečítajte údaje na obale a pripojené informácie o prípravku. Pokyny pre bezpečné zaobchádzanie, prvú pomoc a likvidáciu odpadov: vid' etiketa a karta bezpečnostných údajov (k dispozícii na stiahnutie na www.stachema.sk).

Výrobca, resp. dodávateľ neručí za škody spôsobené výrobkom pri jeho nevhodnom použití a aplikácii.

BALENIE

1kg; 5kg; 10kg

Dátum revízie:

25.6.2024 (Predchádzajúce vydania strácajú platnosť.)