

# PN100

BARVA NA PODLAHY  
FARBA NA PODLAHY

1 / 2



## VÝHODY

- odoláva soliam a ropným produktom,
- zvyšuje životnosť,
- zjednocuje odtieň podkladu,
- chráni pred vsakovaním kvapalín,
- RAL 7045 (šedá).

## POUŽITIE

Jednozložkový rýchloschnúci náter vhodný na vnútorné aj vonkajšie plochy, najmä na podlahy pivníc, hál, skladov, garáží, technických miestností, spoločných priestorov v bytových domoch, terás, balkónov a muriva. Odoláva odkvapom motorového oleja, nafty, soľného roztoku a mechanickému namáhaniu.

Aplikácia je jednoduchá. Náter je možné jednoducho opraviť pretretím. Zaschnutý náter spĺňa atest protišmykovosti, je vhodný pre bežnú záťaž. Výsledný vzhľad je hodvábne matný. RAL 7045

## UPOZORNENIE

Nie je možné nanášať na zamrznuté a vlhké podklady. 24 hodín od aplikácie chráňte pred pôsobením dažďa a zvýšenej vlhkosti. Odporúčaná teplota podkladu (objektová teplota) min. + 10 °C a aspoň 3 °C nad rosným bodom (merané v tesnej blízkosti náteru). Kým nie je náter plne vytvrdnutý, nevystavovať pojazdu vozidiel, poveternostným vplyvom ani chemickým látkam a prípravkom a zaistiť ventiláciu.

## PRÍPRAVA PODKLADU

Povrch musí byť suchý (zvyšková objemová vlhkosť max. 4 %), nasiakavý, súdržný s pevnosťou min. 1,5 MPa, bez prachu, nečistôt a mastnoty, zbavený predchádzajúcich nesúdržných náterov. Gletované či hladené plochy sa odporúča zdrsníť brúsením alebo brokovaním. V prípade aplikácie na súdržný neznámy náter sa musí vykonať skúšobná aplikácia na skrytom mieste.

## APLIKÁCIA

Náter sa dôkladne premieša od dna. Otáčky miešadla sa volia tak, aby sa do náteru nevmiešaval vzduch. Pre prvú (penetračnú) vrstvu sa náter zriedi 20 % odporúčaného riedidla S 6005. Druhá vrstva sa nanesie krížom cez predchádzajúcu vrstvu po cca 2 hodinách, farbou riedenou max. 5 % odporúčaného riedidla S 6005. Pokiaľ bude podlaha viac zaťažovaná, odporúča sa tretia vrstva s max. 5 % riedidla S 6005.

## SPÔSOB NANÁŠANIA

Štetcom, valčekom alebo striekaním.

## SPOTREBA

0,125 až 0,5 kg/m<sup>2</sup> závisí od drsnosti a nasiakavosti podkladu a počtu vrstiev.

## RIEDENIE

Riedidlo S 6005 – vid' odsek APLIKÁCIA.

## ÚDRŽBA

Pomôcky po skončení práce umyť riedidlom S 6005 alebo acetónom.

## ZLOŽENIE

Rozpúšťadlový akrylát.

## PARAMETRE IMPREGNAČNÉHO NÁTERU

|              |                        |
|--------------|------------------------|
| Vzhľad       | šedá kvapalina         |
| Obsah sušiny | > 70 % hmotnostne      |
| Hustota      | 1500 kg/m <sup>3</sup> |
| VOC          | 445 g/l                |

# PN100

BARVA NA PODLAHY  
FARBA NA PODLAHY

2 / 2

|  |   |
|--|---|
| Riedidlo   | S 6005  |
| Doba schnutia pri 20 °C (teplota podkladu a prostredia), dostatočnej ventilácii, odporúčanej spotrebe a rel. vzdušnej vlhkosti do 80%. | Na dotyk 30–60 minút<br>Pre ďalší náter 2 hodiny<br>Pochôdzne po 24 hodinách<br>Konečné vyzretie 28 dní |

## SKLADOVANIE A PREPRAVA

Skladujte v tesne uzavretom, neporušenom originálnom obale na suchom, dobre vetranom a zatiennom mieste. Teplota skladovania +5 až +25 °C. Chráňte pred horúčavou a sálavým teplom. Uchovávajte oddelene od potravín, nápojov a krmív. Skladujte mimo dosahu detí.

## ZÁRUČNÁ DOBA

36 mesiacov od dátumu výroby pri dodržaní podmienok skladovania.

## ODPORÚČANIE VÝROBCU

***Používajte tento prípravok bezpečne. Pred použitím si vždy pozorne prečítajte údaje na obale a pripojené informácie o prípravku. Pokyny pre bezpečné zaobchádzanie, prvú pomoc a likvidáciu odpadov: vid' etiketa a karta bezpečnostných údajov (k dispozícii na stiahnutie na [www.stachema.sk](http://www.stachema.sk)).***

Výrobca, resp. dodávateľ neručí za škody spôsobené výrobkom pri jeho nevhodnom použití a aplikácii.

## BALENIE

1kg; 5kg; 10kg, 20kg

Dátum revízie:

25.6.2024 (Predchádzajúce vydania strácajú platnosť.)