

TVRDIDLO P 11 PRE EPOXIDOVÉ ŽIVICE A EPROSINY



Zmes technických polyalkylen polyamínov.

TECHNICKÉ ÚDAJE (typické hodnoty):

<i>Vzhľad:</i>	transparentná kvapalina s typickým zápachom
<i>Hustota (25 °C):</i>	0,95 g.cm ⁻³
<i>Bod vzplanutia:</i>	90 °C
<i>Amínové číslo (mg KOH/g):</i>	1480 – 1680

OBLASŤ POUŽITIA:

- vytvrdzovanie epoxidových živíc a Eprosinov najmä pre oblasť stavebníctva, ďalej pri výrobe kompozitov a na výrobu lepidiel.
- **vytvrdená kompozícia dodáva veľmi dobré mechanické vlastnosti a výbornú chemickú odolnosť.**
- vyznačuje sa krátkou dobou spracovateľnosti natuženej zmesi a väčším vývinom tepla pri vytvrdzovaní.
- vytvrdzuje za izbovej teploty.

Vyznačuje sa **dolepom** na povrchu po vytvrdnutí. Dolep možno odstrániť umytím vodou alebo 3% roztokom kyseliny citrónovej. Pri pretieraní kompozícií vytvrdených P 11 rozpúšťadlovými náterovými hmotami odporúčame umyť povrch vodou, prípadne ľahko zbrúsiť a až po dostatočnom vyschnutí aplikovať náterovú hmotu.

TUŽENIE:

	pomer hmotnostný	pomer objemový
Tvrdidlo P 11 : CHS-Epoxy 324	7 : 100	8,5 : 100
Tvrdidlo P 11 : CHS-Epoxy 531	12 : 100	15,4 : 100
Tvrdidlo P 11 : CHS-Epoxy 520 (510)	11 : 100	13,5 : 100
Tvrdidlo P 11 : CHS-Epoxy 455	10 : 100	12,2 : 100
Tvrdidlo P 11 : CHS-Epoxy 512	10 : 100	11,8 : 100
Tvrdidlo P 11 : CHS-Epoxy 521	30 : 100	12,3 : 100
Tvrdidlo P 11 : Eprosin T 02	3 : 100	5,6 : 100
Tvrdidlo P 11 : Eprosin Z 40 (KE 1)	5,5 : 100	8,9 : 100
Tvrdidlo P 11 : Eprosin T 22	6,5 : 100	10,1 : 100

SPRACOVANIE :

Odviažte živicu/tmel a tvrdidlo v predpísanom pomere a dôkladne premiešajte. Pri miešaní nezašľahajte vzduch do hmoty.

BALENIE A SKLADOVANIE

Plastové obaly 10g, 15g, 45g, 55g, 70g, 200g, 400g, 500g, 700g, 1kg, 1,1kg, 4kg .. Iné obaly je možno dohodnúť s výrobcom. Záručná doba 12 mesiacov od dátumu výroby pri skladovaní v pôvodných uzavretých obaloch **v suchu** pri teplote 5-25 °C.

TVRDIDLO P 11 PRE EPOXIDOVÉ ŽIVICE A EPROSINY



BEZPEČNOSTĚ:

Podrobné údaje týkajúce sa bezpečného zaobchádzania a ochrany zdravia sú uvedené v karte bezpečnostných údajov výrobku.

UPOZORNENIE:

Informácie uvedené v tomto technickom liste sa opierajú o naše najlepšie znalosti, podložené výsledkami laboratórnych testov a praktické skúsenosti. Avšak, vzhľadom k tomu, že výrobok je často používaný mimo rámec našej kontroly, nemôžeme ručiť za nič iné než za kvalitu výrobku ako takého. Neručíme za chyby vzniknuté zlou aplikáciou, použitím iných riedidiel ako odporúčaných, použitím po ich skladovateľnosti. Pre ďalšie dokumenty ako Certifikát, Vyhlásenie o vlastnostiach / zhode, Karta bezpečnostných údajov a pod. kontaktujte výrobcu popr. dodávateľa tohto produktu. Výrobcom je STACHEMA CZ s.r.o., Hasičská 1, 280 02, Kolín-Zibohlavy, IČ: 46353747

Dátum revízie: 20.6.2016