

TVRDIDLO PRE EPOXIDOVÉ NÁTEROVÉ HMOTY S 7300



Roztok modifikovaného tvrdidla na báze aduktu polyalkylenpolyamínu a strednomolekulárnej epoxidovej živice v zmesi organických rozpúšťadiel.

TECHNICKÉ ÚDAJE (typické hodnoty):

Vzhľad:	žltá stredne viskózna kvapalina
Hustota (25 °C):	1,03 - 1,07 g.cm ⁻³
Viskozita (25 °C):	170 - 600 mPa.s
Bod vzplanutia:	23 °C
Obsah neprchavých podielov:	48 % hm.
Amínové číslo (mg KOH/g):	110 – 135
Výtoková doba (tryska 4 mm):	50 - 150 s

OBLASŤ POUŽITIA:

Tvrdidlo pre dvojzložkové epoxidové rozpúšťadlové náterové hmoty.

TUŽENIE:

	pomer hmotnostný	pomer objemový
Tvrdidlo S 7300 : S 2300 a varianta HB	17 : 100	25:100
Tvrdidlo S 7300 : S 2321 pre ČSN odtiene	36 : 100	53:100
Tvrdidlo S 7300 : S 2321 pre RAL odtiene	26 : 100	38,4:100
Tvrdidlo S 7300 : S 2321HB trená	36 : 100	53:100
Tvrdidlo S 7300 : S 2321HB tónovaná	26 : 100	38,4:100
Tvrdidlo S 7300 : S 2322	26 : 100	38,4:100
Tvrdidlo S 7300 : S 2311	12 : 100	21,7:100
Tvrdidlo S 7300 : S 1300 lesk, mat, penetrácia	40 : 100	40 : 100
Tvrdidlo S 7300 : S 2307	6 : 100	17,8:100
Tvrdidlo S 7300 : LAS 2636 BE	20 : 100	29,5:100

SPRACOVANIE - PRÍPRAVA ZMESI:

Zmiešajte náterovú hmotu a tvrdidlo v predpísanom pomere a dôkladne premiešajte. Až potom prípadne riediť. Pokiaľ nie je náter plne vytvrdený, nezaťažovať poveternostne ani chemickými látkami a prípravkami.

BALENIE A SKLADOVANIE

Plechové obaly 180g, 300g, 400g, 1 kg, 1,3 kg, 1,8 kg, 2 kg, 2,3 kg, 2,7 kg, 3 kg, 4 kg, 6 kg. Iné obaly je možno dohodnúť s výrobcom. Záručná doba 24 mesiacov od dátumu výroby pri skladovaní v pôvodných uzavretých obaloch v suchu pri teplote 5 -25 °C.

BEZPEČNOST:

Podrobné údaje týkajúce sa bezpečného zaobchádzania a ochrany zdravia sú uvedené v karte bezpečnostných údajov výrobku.

UPOZORNENIE:

Informácie uvedené v tomto technickom liste sa opierajú o naše najlepšie znalosti, podložené výsledkami laboratórnych testov a praktické skúsenosti. Avšak, vzhľadom k tomu, že výrobok je často používaný mimo rámec našej kontroly, nemôžeme ručiť za nič iné než za kvalitu výrobku ako takého. Neručíme za chyby vzniknuté zlou aplikáciou, použitím iných riedidiel ako odporúčaných, použitím po ich skladovateľnosti pre ďalšie dokumenty ako Certifikát, Vyhlásenie o vlastnostiach / zhode, Karta bezpečnostných údajov a pod. kontaktujte výrobcu popr. dodávateľa tohto produktu. Výrobcom je STACHEMA CZ s.r.o., Hasičská 1, 280 02, Kolín-Zibohlavý, IČ: 46353747

Dátum revízie: 20.6.2016