



# REAKTÍVNE MORIDLO



Moridlo na dosiahnutie sivého odtieňa dubového dreva v troch intenzitách. Produkt pracuje na princípe reakcie zložiek moridla s tanínom, ktorý je obsiahnutý v dubovom dreve. Dosiahnutý sivý odtieň závisí od množstva naneseného moridla a na prirodzenom obsahu tanínu v dreve. Zaschnutú morenú plochu odporúčame ošetriť bezfarebným alebo transparentným Osmo náterom pre interiér.

## FYZIKÁLNE A TECHNICKÉ PARAMETRE

### OBLASTI POUŽITIA

Ideálny ako moridlo na nábytok, schodiská, parkety a iné výrobky z dubového dreva.

### OBSIAHNUTÉ LÁTKY

Na báze vodorozpustných solí kovov a aditív.

### FAREBNÉ ODTIENE

6656 sivý odtieň, svetlý

6657 sivý odtieň, stredný

6658 sivý odtieň, intenzívny

### FYZIKÁLNE VLASTNOSTI

Viskozita 1 – 10 mPa.s

Zápach slabý, mierny, po vyschnutí je bez zápacu

Bod vzplanutia neaplikuje sa

pH 2 – 3

Balenie: 1,0 l

**Výdatnosť:** 1 l pri 1 nátere na cca 10 – 15 m<sup>2</sup>, v závislosti od stavu povrchu dreva. Hodnota sa vzťahuje na hladký, obrúsený povrch. Iné povrhy môžu viesť k rozdielom vo výdatnosti.

**Obsah VOC:** Produkt nepodlieha VOC klasifikácii.

**Skladovanie:** 2 roky a viac, ak je výrobok skladovaný v suchu a dobre uzavretý. Nevystavujte pôsobeniu mrazu alebo teplotám vyšším ako 30 °C!

## APLIKAČNÉ ÚDAJE

### PRÍPRAVA POVRCHU

Povrch surového dubového dreva musí byť čistý, suchý a nesmie byť pokrytý námrazou (max. 18 % vlhkosť dreva). Osmo Reaktívne moridlo je pripravené ihneď na použitie, neriedte. Dobre premiešajte.

Staré nátery je nutné odstrániť až na pôvodné drevo. Pri brúsení používajte ochrannú masku proti prachu. Malé trhliny, väčšie škáry alebo otvory v dreve vyplňte tmelom. Pred aplikáciou oleja odstráňte z povrchu prach z brúsenia zametaním či vysávaním.

Povrhy z plastov, kameňa a podobných materiálov, ktoré nemajú byť morené je nevyhnutné zakryť fóliou. Výsledný farebný odtieň dreva výrazne závisí od charakteristiky dreva, množstva použitého moridla a spôsobu jeho nanášania. Z tohto dôvodu odporúčame skúšobnú aplikáciu a to hlavne pri neznájom dreve.

### SPÔSOBY APLIKÁCIE

Na malé plochy (nábytok, schodisko) nanášajte moridlo v tenkej vrstve valčekom z mikrovlákna, rovnomerne v smere vlákien dreva a následne dôkladne rozotrite štetcom.

Na veľké plochy odporúčame aplikovať moridlo rozstrekovalčom a ihneď rozotrieť bavlnenou handričkou. Inak by hrozilo nebezpečenstvo nerovnomerného reagovania zložiek moridla s tanínom obsiahnutým v dreve.

Nechajte schnúť v dobre vetranom priestore približne 3 – 5 hod. Ak je to potrebné, preleštite bielym leštiacim kotúčom tak, aby nedošlo ku poškodeniu moreného povrchu. Po uschnutí odporúčame aplikovať Osmo bezfarebný alebo transparentný náter pre interiér.

### ČISTENIE PRACOVNÉHO NÁRADIA

Vyčistite ihneď po použití mydлом a vodou.

### DOBA SCHNUTIA

Približne 3 – 5 hod. (pri bežných klimatických podmienkach, 23 °C a 50 % relatívnej vlhkosti vzduchu). Pri nízkych teplotách a vysokej vlhkosti vzduchu sa doba schnutia predĺžuje. Zabezpečte dostatočné vetranie.

### UPOZORNENIE

Moridlo reaguje s tanínom obsiahnutým v dubovom dreve. Preto výsledný odtieň závisí od jeho obsahu v dreve. Na dreve z rôznych stromov môže dochádzať k rozdielnym reakciám. Aj po zaschnutí náteru reakcie stále prebiehajú, takže vzhľad ošetronej plochy sa môže meniť. Následné lokálne opravy s cieľom dosiahnuť jednotný vzhľad sú preto veľmi ťažké. Nerovnomerné rozotretie Osmo Reaktívneho moridla alebo pretieranie už ošetroňých miest spôsobuje výrazné vzhľadové vady. Použitie moridla na veľkých plochách (napr. parketové podlahy) by mali vykonávať iba skúsení pracovníci, najlepšie vo dvojiciach.



## BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA A LIKVIDÁCIA

### BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Uchovávajte mimo dosah detí. Zabráňte kontaktu s pokožkou, očami a odevom. Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. Používajte len v dobre vetranom priestore.

**POZOR! Akúkoľvek použitú handričku napustenú týmto výrobkom ihneď po použití skladujte vo vzduchu!**

**chotesnej nádobe (nebezpečenstvo samovznietenia).**  
Karta bezpečnostných údajov je k dispozícii na vyžiadanie.

### LIKVIDÁCIA

Likvidujte zostávajúci produkt a obal v súlade s miestnym nariadením. Číslo dopadu je 08 01 12. Recyklovať sa môžu len obaly úplne vyprázdené a vyčistené.

---

Informácie v tomto technickom liste sú orientačné a sú uvedené na základe praktických skúseností a testovaní.  
Podmienky alebo metódy manipulácie, skladovania, použitia alebo likvidácie výrobku sú mimo zodpovednosť distribútoru.