

Technický list

TL 50.03 Lepidlo na plasty PLASTIC GLUE 50 ml Debbex blister

Výrobok

Lepidlo na plasty, ktoré vytvára stále pružný spoj, po vytvrdnutí je spoj žltej farby. Vhodné na lepenie PVC, ABS, PMMA plexisklo (pozor má žltú farbu) a Vinyl.



Vlastnosti

- Doba manipulácie 15 minút
- Po vytvrdnutí pružné
- Rýchla prínavosť, jednoduchá aplikácia
- Odolné vode a vlhku

Použitie

Plasty, ABS, PVC, PC, PMMA (pozor žltá farba), Vinyl mäkký aj tvrdý

Technické vlastnosti			
Základ	chloroprénový kaučuk, rozpúšťadlo		
Hustota	g/cm ³		≈ 0,9 ± 5%
Viskozita	mPas	1500 - 3500	Brookfield
Teplota pri aplikácii	°C	-40 až +100	Po vytvrdnutí
Tepelná odolnosť pri preprave	°C	+5	Nesmie zmrznúť
Aplikačná teplota	°C	+5 až +30°C	Nesmie zmrznúť
Doba zavädnutia pri kontaktnom lepení	min.	10 - 15	
Otvorený čas	min.	< 60	
Spotreba	ml/m ²	200 - 400	(podľa nasiakavosti podkladu)
Skladovateľnosť (dlhodobá)	mesiace	12 dátum vid' na obale	+5°C až +25°C

Balenie

- 50 ml tubička

Vôňa

- Žlto-medová

Príprava podkladu

Povrch musí byť čistý, suchý, bez prachu a mastnoty.

Aplikácia

Nanášanie: Nanášajte na povrch rovnomerne – v tenkej vrstve, možno aj rozotrieť, napr. štetcom.

Odvetrávanie: Doba počiatočného odvetrania cca. 10 minút. Doba dosiahnutia maximálnej pevnosti 24 hod. Doba manipulácie 10 až 15 minút.

Skladovateľnosť

V originálnom neotvorenom obale pri teplotách + 5 °C až + 25 °C, dátum spotreby je uvedený na obale.

Bezpečnosť

Víď << Karta bezpečnostných údajov >>

Aktualizácia

Aktualizované dňa 30.07.2024

Vyhotovené dňa 30.07.2024

Výrobok je v záručnej dobe zhodný so špecifikáciou. Uvedené informácie a poskytnuté údaje sú založené na objektívnom testovaní, našich skúsenostiach, výskume a predpokladáme, že sú spoľahlivé a presné. Napriek tomu firma nemôže poznať najrôznejšie použitie, kde a za akých podmienok bude výrobok aplikovaný, ani použité metódy aplikácie, preto neposkytuje za žiadnych okolností záruku nad rámec uvedených informácií, čo sa týka vhodnosti výrobkov pre určité použitia ani na postupy použitia. Uvedené údaje sú všeobecného charakteru. Každý užívateľ je povinný sa presvedčiť o vhodnosti použitia vlastnými skúškami. Pre ďalšie informácie prosím kontaktujte naše technické oddelenie.