

PO200/ PENECO O

PENETRACE POD AKRYLÁTOVÉ OMÍTKY
PENETRÁCIA POD AKRYLÁTOVÉ OMIETKY

1 / 2



VÝHODY

- tónovateľná,
- zjednocuje nasiakavosť,
- zvyšuje prídržnosť omietky k podkladu

POUŽITIE

PO200 je určená ako základný penetračný náter všetkých nasiakavých stavebných materiálov, ktoré sú finálne upravované akrylátovými omietkami, napr. FO200 a FO250. Je možné aj použitie pod silikónové omietky FO100, FO800, FO850 a FO900. Dodáva sa v aplikačnej konzistencii.

VLASTNOSTI

Možno použiť aj samostatne na dočasné spevnenie a zvýšenie hydrofobity povrchu. Dodáva sa v aplikačnej konzistencii. Uľahčuje nanášanie omietky. Je možné prefarbenie v odtieni omietky – farebná príprava podkladu je dôležitá predovšetkým pre ryhované omietky. Zlepšuje farebnú jednotnosť výslednej povrchovej úpravy, je univerzálna - je možné použiť pod všetky typy omietok.

SCHVÁLENIE

Výrobok spĺňa zákonné požiadavky. Na výrobok bolo vydané prehlásenie o zhode. Výrobok nie je horľavá kvapalina v zmysle platných noriem.

ODTIEŇ

PO200 je vyrábaná v bielom odtieni. V prípade farebného prevedenia omietky sa odporúča tónovať podľa odtieňa povrchovej pastovitej omietky.

PRÍPRAVA PODKLADU

Podklad musí byť súdržný, nemastný, čistý, suchý, bez vodorozpusťných solí, nové omietky a výstužné vrstvy musia byť vyzreté. Staré nesúdržné nátery je nutné odstrániť. **Všetky nenatierané plochy dôkladne zakryť!**

Kontaktné zatepl'ovacie systémy – vrchná armovaná stierka musí byť vyzretá (cca 2–3 dni pri hrúbke 3 mm), **nové omietky** musia byť vyzreté (kontrolu vyzretia možno vykonať roztokom fenolftaleínu), **staré omietky** musia byť súdržné, všetky nepriľnavé časti sa musia odstrániť, umyť tlakovou vodou s prídavkom saponátu. Nedokonalosti na povrchu je nutné opraviť a povrch zjednotiť. **Ak obsahuje podklad vodorozpusťné soli alebo v prípade akýchkoľvek pochybností, je vhodné prípravu povrchu konzultovať s technikom firmy.**

APLIKÁCIA

Nanáša sa v jednej vrstve. Po dôkladnom preschnutí 4–6 hodín podľa klimatických podmienok je možné aplikovať pastovité omietky. Minimálna aplikačná teplota je 5°C, maximálna 30°C. **Pred aplikáciou dôkladne premiešajte! Odporúčame premiešavať aj v priebehu aplikácie.**

SPÔSOB NANÁŠANIA

Valčekom, štetcom, striekaním.

SPOTREBA

0,18–0,25 kg/m² podľa nasiakavosti podkladu.

RIEDENIE

Penetračný náter je pripravený na nanášanie valčekom, inak podľa potreby riediť vodou max. do 10%.

ÚDRŽBA

Pomôcky po skončení práce umyť vodou.

PO200/ PENECO O

PENETRACE POD AKRYLÁTOVÉ OMÍTKY
PENETRÁCIA POD AKRYLÁTOVÉ OMIETKY

2 / 2

ZLOŽENIE Zmes pigmentov a plnív vo vodnej styrén-akrylátovej disperzii s prídavkom aditív.

**PARAMETRE
NÁTERU**

Obsah neprchavých zložiek/ sušina	cca 53 hm. %
Vzhľad	viskózna biela kvapalina s kamienkami
Hustota	1420 kg/m ³

**SKLADOVANIE
A PREPRAVA**

Skladovať je možné v originálnych dokonale uzavretých obaloch, oddelene od potravín, nápojov a krmív, pri teplote od 5 °C do 25 °C. Prepravovať iba pri teplotách od 5 °C do 35 °C. **VÝROBOK NESMIE ZMRZNÚŤ.**

ZÁRUČNÁ DOBA

36 mesiacov od dátumu výroby pri dodržaní podmienok skladovania.

**ODPORÚČANIE
VÝROBCU**

Používajte tento prípravok bezpečne. Pred použitím si vždy pozorne prečítajte údaje na obale a pripojené informácie o prípravku. Pokyny pre bezpečné zaobchádzanie, prvú pomoc a likvidáciu odpadov: vid' etiketa a karta bezpečnostných údajov (k dispozícii na stiahnutie na www.stachema.sk).

Výrobca, resp. dodávateľ neručí za škody spôsobené výrobkom pri jeho nevhodnom použití a aplikácii.

BALENIE

5; 10 a 25 kg

Dátum revízie:

19.6.2024 (Predchádzajúce vydania strácajú platnosť.)