

**Použitie**

Silikónová penetrácia je určená ako prvý náter všetkých nasiakavých stavebných materiálov, ktoré sú finálne upravované silikónovými fasádnymi farbami SILCOLOR. Je možné ho použiť i samostatne pre zvýšenie hydrofobity povrchu. Dodáva sa v aplikačnej konzistencii.

**Schválenie**

Výrobok spĺňa požiadavky zákona č. 22/1997 Sb. ČR v znení neskorších predpisov. Na výrobok bolo vydané prehlásenie o zhode. Výrobok nie je horľavá kvapalina v zmysle ČSN 65 0201.

**Zloženie**

Zmes vody a styrén-akrylátového kopolyméru s prídavkom siloxánov a aditív.

**Parametre**

hustota	1010 kg/m <sup>3</sup>
obsah sušiny	cca 8 %
vzhľad	mliečne biely

**Príprava podkladu**

Podklad musí byť súdržný, nemastný, čistý, suchý, bez vodorozpustných solí, nové omietky musia byť vyzreté. Staré nesúdržné nátery je nutné odstrániť. Všetky nenatierané povrchy dôkladne zakryť!

**Aplikácia**

Nanáša sa v jednej vrstve. Pri teplote vzduchu a podkladu 20°C a relatívnej vlhkosti 65% je penetračný náter pretierateľný po 4-6 hodinách (podľa klimatických podmienok). Minimálna aplikačná teplota je +5°C, maximálna +30°C.

**Spôsob nanášania**

Valčekom, štetcom, striekaním.

**Spotreba**

0,1-0,2 l/m<sup>2</sup> podľa nasiakavosti podkladu.

**Riedenie**

Dodáva sa v aplikačnej konzistencii - **neriediť!**

**Údržba**

Pomôcky po skončení práce umyť vodou.

**Skladovanie a preprava**

Skladovať je možné v originálnych dokonale uzavretých obaloch, oddelene od potravín, nápojov a krmív pri teplote od +5 °C do +25 °C. Prepravovať iba pri teplotách od +5 °C do + 35 °C. **VÝROBOK NESMIE ZMRZNUŤ.**

**Záručná doba**

36 mesiacov od dátumu výroby pri dodržaní podmienok skladovania.

**Upozornenie**

Výrobca neručí za škody spôsobené výrobkom pri jeho nevhodnom použití a aplikácii. **Používajte tento prípravok bezpečne. Pred použitím si vždy pozorne prečítajte údaje na obale a pripojené informácie o prípravku. Pokyny pre bezpečné zaobchádzanie, prvú pomoc a nakladanie s odpadom: vid' etiketa a karta bezpečnostných údajov na [www.stachema.sk](http://www.stachema.sk)**

**Balenie**  
5 l a 10 l.

Dátum revízie: 17.9.2018

**Distribútor v SR:**  
STACHEMA Bratislava a.s.  
Železničná 714/180,  
900 41 Rovinka, SR  
Tel.: 00421-2-45985500  
stachema@stachema.sk  
www.stachema.sk