

LIGNOFIX I-Profi

Likvidácia drevokazného hmyzu (aplikačný roztok)



POUŽITIE

Lignofix I-Profi je kvapalný prípravok na ošetrovanie dreva napadnutého drevokazným hmyzom (červotoč, fuzáč atď.) a na preventívne ošetrovanie dreva proti drevokaznému hmyzu v interiéroch (strešné konštrukcie, obloženie, schody, podlahy atď.) a v exteriéroch bez priameho a trvalého kontaktu so zemou (strešné podbitie, drevené stavby, ploty, krovky atď.). Prípravok má aj preventívny účinok proti plesniam. Nesmie byť použitý na drevo prichádzajúce do priameho kontaktu s potravinami, nápojmi a krmivami ani k ošetrovaniu dreva na výrobu detského nábytku a hračiek.



RIEDENIE

Prípravok je v aplikačnej forme - **neriedi sa!**

VÝDATNOSŤ

| Výdatnosť prípravku na drevokazný hmyz | | | | | |
|--|------------|--------------------|-------------------------|---------------|------------|
| Umiestnenie | Použitie | Výdatnosť z 1 kg | Prijem g/m ² | Počet náterov | Riedenie |
| Interiér | Prevenčia | 10 m ² | 100 | 1-2 | Neriedi sa |
| | Likvidácia | 4 m ² | 250 | 2-3* | |
| Exteriér | Prevenčia | 5,2 m ² | 190 | 2-3* | |
| | Likvidácia | 4 m ² | 250 | 2-3* | |

*Hladké drevo až 3 nátery

Prevenčia proti plesniam 125 g/m² (výdatnosť 8 m² / 1 kg prípravku).

PARAMETRE VÝROBKU

Hustota (20°C) 0,98- 1,01 g/cm³

FAREBNÉ MODIFIKÁCIE

Bezfarebný variant

SPÔSOB NANÁŠANIA

Štetec, valček, postrek, polievanie, máčanie, injektáž.

NÁVOD NA POUŽITIE

Vlhkosť dreva pred aplikáciou prípravku by sa mala pohybovať do 20%, u dreva s vyššou vlhkosťou je nutné dodatočne ošetriť nové trhliny vzniknuté pri vysúšaní.

Prípravok sa nanáša bez ďalšieho riedenia na dokonale očistené drevo (v prípade silného napadnutia sa najskôr odstráni poškodené časti dreva). Aplikácia sa vykonáva 1-3x podľa povrchu dreva a umiestnenia v interiéri / exteriéri (viď tabuľka vyššie). Vždy je potrebné dodržať predpísanú výdatnosť, počet náterov je len orientačný a závisí od hrubosti dreva.

V exteriéri musí byť drevo, ktoré bolo ošetrené týmto prípravkom, prekryté vhodným krycím náterom zabraňujúcim tvorbe trhlín (lazúra, email alebo lak). Pred aplikáciou finálneho náteru je odporúčaná doba schnutia 3 dni.

ŽIVOTNOSŤ

Predpokladaná životnosť v interiéri je minimálne 10 rokov, následne je odporúčané vykonávať kontrolu v dvojročných intervaloch.

V exteriéri je životnosť limitovaná celistvosťou ochranného krycieho náteru (ochrana dreva do porušenia celistvosti ochranného filmu).

LIGNOFIX I-Profi

Likvidácia drevokazného hmyzu (aplikačný roztok)



SKLADOVANIE

Skladovať a prepravovať v originálnych dokonale uzatvorených obaloch, pri teplote od +5 °C do +30 °C, na dobre vetranom mieste, oddelene od potravín, nápojov a krmív, zdrojov tepla a vznietenia. Výrobok nesmie zmrznúť. Po otvorení ihneď spotrebujte.

ZÁRUČNÁ DOBA

36 mesiacov od dátumu výroby pri dodržaní podmienok skladovania.

BALENIE

0,5kg; 1kg

UPOZORNENIE

Pri aplikácii prípravku zabráňte kontaktu impregnačného roztoku s difúznou fóliou, po zaschnutí nie je kontakt s fóliou prekážkou. Dodržujte aplikačný návod výrobcu fólie. Bezfarebná modifikácia prípravku môže spôsobiť mierne zažltnutie ošetrovaného dreva - **nutné odskúšať!**

Informácie, uvedené v tomto technickom liste, sa opierajú o naše najlepšie znalosti, podložené výsledkami laboratórných testov a praktickými skúsenosťami.

Avšak, vzhľadom na to, že výrobok je často používaný mimo rámec našej kontroly, nemôžeme ručiť za nič iné mimo kvality samotného výrobku.

Výrobca, resp. dodávateľ neručí za škody spôsobené výrobkom pri jeho nevhodnom použití a aplikácii.

Používajte tento prípravok bezpečne. Pred použitím si vždy pozorne prečítajte údaje na obale a pripojené informácie o prípravku.

Pokyny pre bezpečné zaobchádzanie, prvú pomoc a likvidáciu odpadov: vid' etiketa a karta bezpečnostných údajov (k dispozícii na stiahnutie na www.stachema.sk).

Dátum revízie: 13.12.2022 (Vydaním tohto technického listu strácajú predchádzajúce vydania svoju platnosť.)

ISO 9001 ISO 14001